

### 大致信息

PF132 HS Tinting Surfacers是一种可上色的 2K 聚氨酯表面漆,易于作为表面漆或密封剂喷涂,用于打磨和非打磨目的。其适用于修理和新结构。  
本 TDS 涉及打磨型式。

### 混合比例

PF132		固化剂		稀释剂	
3 : 1	A00 - A98	3 : 1	H34 / H35 / H36	0 - 10%	TA900 / TA910 / TA920
3 : 1	A00 - A98	4 : 1	H54 / H55 / H56	0 - 10%	TA900 / TA910 / TA920
3 : 1	C240	3 : 1	H34 / H35 / H36	0 - 10%	TA900 / TA910 / TA920
4 : 1	F00 - F98	5 : 1	H20	0 - 10%	TA900 / TA910 / TA920
4 : 1	C280	6 : 1	H23 / H24 / H25 / H26	0 - 10%	TA900 / TA910 / TA920
4 : 1	C500	6 : 1	H23 / H24 / H25 / H26	0 - 10%	TA900 / TA910 / TA920

加入基础组分后,在加入硬化剂和稀释剂之前,充分混合。

### 喷枪设置

	喷嘴 (MM)	气压 (巴/PSI)
高流量低气压	1,3-1,8	2/29
高效率	1,3-1,8	1,8-2,0/26-29

### 施工

1 - 3 涂层 60 - 180 μm (2.4-7.2 密耳)

### 闪干和干燥时间

空气干燥		强制干燥	
闪干	5 - 10 分钟	闪干	5 - 10 分钟
尘干	20 - 30 分钟	尘干	-
触干	16 小时数	触干	20 - 30 分钟
可贴胶袋	16 小时数	可贴胶袋	20 - 30 分钟
可打磨	16 小时数	可打磨	20 - 30 分钟
可抛光	-	可抛光	-

### 底材

PF132 HS Tinting Surfacers应仅用于经过充分打磨/研磨和脱脂的底漆裸钢和底漆铝。打磨良好的 GRP、聚酯填料、OEM 底漆和旧油漆系统完好无损。(使用 PW170 Washprimer 获得最大的耐用性和防锈性。)

塑料用塑料底漆。

### 存罐时间 20°C (68°F)

30 分钟

### 成分

A00 - A98 Octocryl System  
F00 - F98 Octocoat HS420 System  
C240 MS Clear Coat  
C280 HS420 Clear Coat  
C500 HS420 Superb Clear Coat  
H34 MS Hardener Fast  
H35 MS Hardener Medium  
H36 MS Hardener Slow  
H54 HS Hardener Fast  
H55 HS Hardener Medium  
H56 HS Hardener Slow  
H20 Octocoat Hardener  
H23 HS420 Hardener Very Fast  
H24 HS420 Hardener Fast  
H25 HS420 Hardener Medium  
H26 HS420 Hardener Slow  
TA900 Uni Thinner Fast  
TA910 Uni Thinner Medium  
TA920 Uni Thinner Slow  
TA855 Spot Repair Thinner  
TA875 Fade-Out Thinner

### 助剂

AE001 Elastic 2K  
在固化剂之前加入

### 表面准备

为了获得最佳结果,良好的预处理至关重要。使用压缩空气,清除所有打磨碎屑,真空打磨,并用 TD20 Silicone Remover 擦拭和擦净法清洁。施涂前,使用 P500 或更细的产品进行最终打磨。

遮蔽整个车体,以避免过喷漆雾造成的污染

### 下一层

W00 - W999 Octobase Eco Plus System  
B00 - B999 Octobase System  
A00 - A98 Octocryl System  
F00 - F46 Octocoat HS420 System

### 这页展示的数据

欧盟法规		
产品类型 (基于GB24409-2020)	中涂	
VOC 限值 (基于GB24409-2020)	中国标准限值: 560 g/l 本产品VOC含量: 503 g/l	
化学基础信息	2K聚氨酯底漆	
物理特性	施工粘度	20 - 22 Dincup 4 / 20°C
	比重(千克/升)	1.418
	闪点 (闭杯)	27°C / 80,6°F
	体积固体含量	46,8
	经济性	8 m <sup>2</sup> /L/60 µm 325 ft <sup>2</sup> /Gal/2,4 mil
	光泽	-
	颜色	-

### 保护



请使用合适的呼吸系统保护装置 (我们建议使用供气式呼吸面罩) 欲了解更多信息, 请访问以下链接中的安全数据表: <https://sds.octoral.com>

### 擦干净



Gun Cleaner

### 储存期

最少2年 (在未开盖, 正常储存条件下10°C - 30°C / 50°F - 90°F)

### 注意

