

### 大致信息

AE001 Elastic 2K是一种添加剂,能够在(半)柔性塑料上使用所有 HS 420、HS、MS 面漆和双组分底漆。

### 混合比例



根据塑料的柔韧性,添加 5-30%AE001 Elastic 2K。在加入硬化剂和稀释剂之前,与面漆、清漆或底漆混合。

### 喷枪设置



	喷嘴 (MM)	气压 (巴/PSI)
高流量低气压	-	-
高效率	-	-

### 施工



### 闪干和干燥时间



空气干燥		强制干燥	
闪干	-	闪干	-
尘干	-	尘干	-
触干	-	触干	-
可贴胶袋	-	可贴胶袋	-
可打磨	-	可打磨	-
可抛光	-	可抛光	-



### 底材



AE001 Elastic 2K可用于适当清洁和预处理的汽车塑料零件。例如,PP-EDM、TPO、ABS、PUR & PA。如果不确定正确的塑料代码,可以在修补前测试附着力。

### 存罐时间



### 成分



A00 - A98 Octocryl System  
F00 - F46 Octocoat HS420 System  
PF131 HS Surfacer Grey  
PF132 HS Tinting Surfacer  
C150 HS Clear Coat  
C240 MS Clear Coat  
C250 HS Scratch Resistant Clear  
C280 HS420 Clear Coat  
C300 HS420 Speed Clear  
C400 HS420 Air Dry Clear Coat  
C401 HS420 High Production Clear  
C500 HS420 Superb Clear Coat  
All compatible hardeners.

### 助剂



### 表面准备



使用热肥皂水和精细打磨垫或同等工具,对基材进行冲洗,去除脱模剂。使用清水彻底冲洗基材。吹干基材,使用TD20 Silicone Remover脱脂。使用精细的打磨垫,打磨未涂底漆的塑料零件,对光滑的基材进行预处理,对于带有纹理的基材,使用中粗糙度的打磨垫。再用TD25 Antistatic Degreaser脱脂。



遮蔽整个车体,以避免过喷漆雾造成的污染

### 下一层



### 这页展示的数据

物理数据		
化学基础信息	聚脂树脂	
物理特性	施工粘度	-
	比重(千克/升)	1.009
	闪点(闭杯)	27°C / 80.6°F
	体积固体含量	42.2
	经济性	-
	光泽	-
	颜色	-



### 保护



请使用合适的呼吸系统保护装置(我们建议使用供气式呼吸面罩)欲了解更多信息,请访问以下链接中的安全数据表:<https://sds.octoral.com>

### 擦干净



Gun Cleaner

### 储存期

最少2年(在未开盖,正常储存条件下10°C - 30°C / 50°F - 90°F)

### 注意

