W00 - W999
Octobase Eco Plus System

INFORMACIÓN GENERAL
W00 - W999 Octobase Eco Plus System es una capa base a base de agua en un sistema de base sobre transparente. Adecuado para vehículos de turismo y vehículos comerciales. Con una completa gama de tóners que le ofrecen la opción de mezclar los colores OEM más comunes del mercado.

RELACIÓN DE MEZCLA
El diluyente se aplica en la formulación del color.

Fórmulas hechas a medida, añade un 10% TW80 Octobase Eco Thinner.

Agitar ligeramente.

AJUSTE DE PISTOLA

	BOQUILLA (MM)	PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)
HVLP	1,3	Consulte el anexo adjunto
HE	1,3	Consulte el anexo adjunto

La presión de aire mencionada en la tabla se basa en el aire de entrada.

APLICACIÓN
Vuelva a aplicar la capa transparente adecuada en un plazo de 8 horas.

Consulte el anexo adjunto.

OREO Y TIEMPOS SECOS

AIRE SECO 20 °C / 68 °F		FORZADO SECO 60 °C / 140 °F	
Tiempo de evaporación	Hasta secado	**Tiempo de evaporación**	-
Libre de polvo	-	**Libre de polvo**	-
Seco para manejar	-	**Seco para manejar**	-
Seco a cinta	-	**Seco a cinta**	-
Seco para lijar	-	**Seco para lijar**	-
Seco para pulir	-	**Seco para pulir**	-

Consulte el anexo adjunto.

SECADO INFRARROJO

Después de una completa evaporación y a una distancia adecuada	
Media cocción	5 min 60˚C
Cocción completa	
Ver información de fabricante de IR	

SUSTRATOS
W00 - W999 Octobase Eco Plus System sólo debe aplicarse sobre acero desnudo bien lijado/raspado y desengrasado, aluminio con imprimación y plástico con imprimación. GRP bien lijado, imprimación OEM y sistemas de pintura vieja en buenas condiciones.

Por favor, asegúrese de elegir una imprimación/ intermedia selladora adecuada comprobando la ficha de la imprimación/intermedia selladora.

VIDA ÚTIL
6 meses

La vida útil mencionada es sólo para colores listos para pulverizar.

MATERIALES DE ACABADO
Todos los barnices Octoral aplicables.

COMPONENTES
TW80 Octobase Eco Thinner

ADITIVOS
AW001 Octobase Eco Underhood Additive

Al añadir BW78/.../ BW89 Special Effect Colours, agite la botella pequeña intensamente durante 2 minutos antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Limpie previamente la superficie con TDW35 WaterBase Degreaser / TD25 Antistatic Degreaser desengrasando y limpiando. Lije la superficie con papel de lijar P400 o más fino. Elimine todos los residuos de lijado con aire comprimido y aspiración y, a continuación, limpiar con TDW35 WaterBase Degreaser desengrasando y limpiando.

Enmascare todo el vehículo para eliminar el exceso de rociado no deseado.

SIGUIENTE CAPA
-

DATOS FÍSICOS

DATOS REGLAMENTARIOS (LISTO PARA PULVERIZAR):	Mezcla de color Listo para usar	
	lb./gal	**g/L**
COV actual	3.5 Max.	420 Max.
COV reglamentario (menos agua y solventes exentos)	3.5 Max.	420 Max.
Densidad	8 - 10	960 - 1200
	WT.%	VOL.%
Contenido Total de Sólidos	12 - 27	10 - 20
Contenido Volátil Total	73 - 88	80 - 90
Agua	60 - 80	60 - 80
Contenido Compuesto Exento	0	0
Categoría de Recubrimiento	Recubrimiento de color	

Los datos de esta hoja representan valores típicos. Debido a que las variables relativas a la aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir únicamente como una guía general. Valspar no asume obligación o responsabilidad alguna por el uso de esta información. A MENOS QUE VALSPAR ACEPTE DE OTRA MANERA POR ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, Y DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO USO O POR LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, SECUNDARIOS O DERIVADOS. En caso de defectos, su única opción respecto de este producto es la sustitución del producto defectuoso, o el reembolso de su precio de compra, a nuestra elección. © 2019 Valspar Automotive. Todos los derechos reservados.

Revision Date: May 2024

PROTECCIÓN

Use protección respiratoria adecuada *(recomendamos el uso de un respirador de suministro de aire fresco)*.

Para obtener información más detallada, visite el siguiente enlace para consultar la hoja de datos de seguridad:
sds.octoral.com

LIMPIEZA

TRW40 WaterBase Gun Cleaner

Después de limpiar la pistola pulverizadora, seque la pistola con aire comprimido.

ALMACENAMIENTO/TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

Mínimo 1 - 2 años; (En condiciones normales de almacenamiento 10 °C - 30 °C / 50 °F - 90 °F) (recipiente sin abrir). Para evitar la congelación, no exponga el producto a temperaturas inferiores a 5 °C / 41 °F durante el transporte y almacenamiento.

NOTAS

INFORMACIÓN: si se usa como se indica, este producto está diseñado para cumplir con las normas de COV en jurisdicciones de COV bajos. Consulte el software Color Focus Formula Retrieval para obtener una fórmula de color conforme e instrucciones de selección de disolvente. Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes del uso.

Los datos de esta hoja representan valores típicos. Debido a que las variables relativas a la aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir únicamente como una guía general. Valspar no asume obligación o responsabilidad alguna por el uso de esta información. A MENOS QUE VALSPAR ACEPTE DE OTRA MANERA POR ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, Y DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO USO O POR LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, SECUNDARIOS O DERIVADOS. En caso de defectos, su única opción respecto de este producto es la sustitución del producto defectuoso, o el reembolso de su precio de compra, a nuestra elección. © 2019 Valspar Automotive. Todos los derechos reservados.

Revision Date: May 2024

valspar AUTOMOTIVE