

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

AW001 Octobase Eco Underhood Additive wurde speziell für Reparaturen unter der Motorhaube / im Motorraum mit W00 - W999 Octobase Eco Plus System entwickelt. Zur Verbesserung der Durchhärtung, chemischen Beständigkeit und Haltbarkeit von W00 - W999 Octobase Eco Plus System ohne Klarlack.

MISCHVERHÄLTNISS



	HÄRTER	OCTOBASE ECO COINS RECIPE + TW80 (GRAM)	UNDERHOOD ADDITIVE (GRAM)	HÄRTER (GRAM)
2K	H13/ H14/ H15/ H16	200	40	25
MS	H34/ H35/H36	200	40	25
HS	H53/ H54/ H55/ H56	200	40	20
HS420	H23/ H24/ H25/ H26 H49	200	40	12,5

Sofort nach der Zugabe umrühren.

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	1,3	2/29
HE	1,3	2/29

ANWENDUNG



2½ Schichten 15 - 20 µm (0,6-0,8mil)

1 Nebelgang gefolgt von 2 nass-in-nass Gängen bis das Objekt gedeckt hat. Metallic und Mikafarben: Nach dem Trockenblasen einen Nebelgang bei 1 bar Luftdruck auftragen.

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



LUFTTROCKNUNG 20 °C / 68 °F		BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60 °C / 140 °F	
Ablüftzeit	-	Ablüftzeit	-
Staubtrocken	-	Staubtrocken	-
Montagefest	-	Montagefest	-
Abklebefest	-	Abklebefest	-
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen	-
Trocken zum Polieren	-	Trocken zum Polieren	-

SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



AW001 Octobase Eco Underhood Additive gemischt mit W00 - W999 Octobase Eco Plus System kann auf alle 2K-Grundierungen und nass-in-nass-Grundierungen (außer Washprimer) maschinell mit P400 oder feiner geschliffen werden. Alte Beschichtungssysteme in gutem Zustand geschliffen und mit TD80 Octobase Eco Degreaser gereinigt.

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)



60 Minuten

KOMPONENTEN



Siehe Tabelle Mischungsverhältnis.

ZUSATZSTOFFE



OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Oberfläche mit TD20 Silicone Remover vorreinigen, auftragen und trockenwischen. Mit P360-P400-Körnung schleifen. Schleifrückstände vollständig mit einem Druckluft entfernen und mit TD80 Octobase Eco Degreaser nachreinigen, auftragen und trockenwischen.



Das Fahrzeug abdecken, um unerwünschten Lacknebel zu vermeiden.

NÄCHSTE SCHICHT



Klarlack nicht über W00 - W999 Octobase Eco Plus System auftragen, das mit AW001 Octobase Eco Underhood Additive gemischt wird.

PHYSIKALISCHE DATEN

PHYSIKALISCHE DATEN AW001 Octobase Eco Underhood Additive		
Chemische Basis	Acryl-Dispersion	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	-
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	1.042
	Flammpunkt	-
	Vol.% Festkörper	29,8
	Verbrauch	-
	Glanz	-
	Farbe	Milchig

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Geeigneten Atemschutz verwenden (*wir empfehlen die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr*).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den folgenden Link zum Sicherheitsdatenblatt:

<https://sds.octoral.com>

REINIGUNG



TR80 Octobase Eco Gun Cleaner

Spritzpistole sofort nach Gebrauch reinigen.

HALTBARKEIT

Mindestens 1 Jahr; (Unter normalen Lagerbedingungen
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE



**Die Zugabe von AW001 Octobase Eco Underhood
Additive in W00 - W999 Octobase Eco Plus System
kann einen leichten Farbunterschied verursachen.
Nicht empfohlen an den Außenteilen des Fahrzeugs.**