PA65
1K PLASTIC PRIMER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PA65 1K Plastic Primer ist ein Haftungprimer auf Basis spezieller Harze zur Verbesserung der Haftung, ungrundierten Kunststoffteilen für die Fahrzeuglackierbranche. Besonderer Hinweis: PA65 1K Plastic Primer kann als Kunststoffprimer in PH254 High Production Non-Sanding Primer Grey GS907 verwendet werden, was Ihnen die Applikations- und prozesszeit erspart. Siehe PH254 High Production Non-Sanding Primer Grey GS907 TDS für Anweisungen. (Dieses System wird mit PH254 High Production Non-Sanding Primer Grey GS907 empfohlen, ohne anderen Octoral Primer/Surfacer).

MISCHVERHÄLTNIS

-

PISTOLENKONFIGURATION

	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,3-1,4	2/29

ANWENDUNG

1 Schicht 5 - 10 µm (0,2-0,4 mil)

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN

LUFTTROCKNUNG 20 °C / 68 °F		BESCHLEUNIGTE TOCKNUNG 60 °C / 140 °F	
Ablüftzeit	15 - 20 Minuten	**Ablüftzeit**	-
Staubtrocken	20 Minuten	**Staubtrocken**	-
Montagefest	-	**Montagefest**	-
Abklebefest	-	**Abklebefest**	-
Trocken zum Schleifen	-	**Trocken zum Schleifen**	-
Trocken zum Polieren	-	**Trocken zum Polieren**	-

SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE

Kunststoff	Kunststoffbezeichnung
PP-EPDM	Flexible Plastic
TPO	Flexible Plastic
ABS	Medium Plastic
PUR	Flexible - Soft/Hard Plastic
PA	Hard Plastic

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)

-

KOMPONENTEN

-

ZUSATZSTOFFE

-

Vor dem Härter zufügen.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Entfernen Sie Trennmittel, indem Sie das Substrat mit heißem Seifenwasser und einem Schleifmatte fein gleichmäßig abwaschen. Den Untergrund gründlich mit klarem Wasser abspülen. Den Untergrund trockenblasen, mit TD20 Silicone Remover entfetten. Die ungrundierten Kunststoffteile mit einem feinen Schleifmatte zur Vorbereitung glatter Untergründe und mittelgrober Schleifmatte für strukturierte Untergründe anrauen. Anschließend mit TD25 Antistatic Degreaser.

Das Fahrzeug abdecken, um unerwünschten Lacknebel zu vermeiden.

NÄCHSTE SCHICHT

Octoral 2K Primer / Surfacer
W00 - W999 Octobase Eco Plus System
B00 - B999 Octobase System
A00 - A98 Octocryl System
F00 - F98 Octocoat HS420 System

Ausgenommen Epoxy Primer und Washprimers. Für flexible und weiche Kunststoffe 10 - 30%, AE001 Elastic 2K 2K Elastik Additiv zum 2K-Farbsystem vor dem Hinzufügen des Härters oder der Verdünnung bei Bedarf hinzugeben.

PHYSIKALISCHE DATEN

EU-VERORDNUNGEN		
VOC-Kategorie		2004/42/IIB(e)(840)830
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/ EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.		IIB/e. Spezielle Lackierungen - Alle Typen. EU-Grenzwerte: 840 g/l (2007). Dieses Produkt enthält maximal 830 g/l VOC.
Chemische Basis	Spezielle Harze	
Physikalische Eigenschaften	**Viskosität (RTS)**	12 Dincup 4 / 20°C
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	0,874
	Flammpunkt	24°C / 75,2°F
	Vol.% Festkörper	4,4
	Verbrauch	9 m²/L/50 µm
		365 ft²/Gal/0,2 mil
	Glanz	Matt
	Farbe	-

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen *(wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).*

Für mehr Informationen konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt unter dem folgenden Link:

https://sds.octoral.com

Die Daten auf diesem Datenblatt sind typische Werte. Da Rahmenbedingungen der Anwendung einen erheblichen Einfluss auf das Lackierergebnis haben können, sollten diese Angaben nur als allgemeine Richtwerte aufgefasst werden.Valspar übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Nutzung dieser Informationen.SOFERN VALSPAR KEINE ANDERSLAUTENDEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN TRIFFT, ÜBERNIMMT VALSPAR KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEN IN BEZUG AUF DIE VERMARKTUNGSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER BEZÜGLICH DER FREIHEIT VON PATENTVERLETZUNGEN. VALSPAR IST FÜR KONKRETE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT HAFTBAR. Einzig zugelassenes Rechtsmittel bei einem Mangel an diesem Produkt ist der Ersatz des mangelhaften Produkts bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises, wobei unser Ermessen maßgeblich ist. © 2012 The Valspar Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Revision Date: March 2022

REINIGUNG

Gun Cleaner

HALTBARKEIT

Mindestens 3 Jahre; (unter normalen Lagerbedingungen 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE

-

Die Daten auf diesem Datenblatt sind typische Werte. Da Rahmenbedingungen der Anwendung einen erheblichen Einfluss auf das Lackierergebnis haben können, sollten diese Angaben nur als allgemeine Richtwerte aufgefasst werden.Valspar übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Nutzung dieser Informationen.SOFERN VALSPAR KEINE ANDERSLAUTENDEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN TRIFFT, ÜBERNIMMT VALSPAR KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIEN IN BEZUG AUF DIE VERMARKTUNGSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINE BESTIMMTE ANWENDUNG ODER BEZÜGLICH DER FREIHEIT VON PATENTVERLETZUNGEN. VALSPAR IST FÜR KONKRETE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN NICHT HAFTBAR. Einzig zugelassenes Rechtsmittel bei einem Mangel an diesem Produkt ist der Ersatz des mangelhaften Produkts bzw. eine Rückerstattung des Kaufpreises, wobei unser Ermessen maßgeblich ist. © 2012 The Valspar Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Revision Date: March 2022