

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PW170 Washprimer ist ein Washprimer mit ätzenden und passivierenden Eigenschaften. Nicht unter Polyester-Spritzfüllern oder auf thermoplastische TPA-Schichten verwenden. Wenn Sie sich in Bezug auf die Aluminiumart nicht sicher sind, immer Washprimer verwenden. Der Washprimer darf nicht als transportgrundierung verwendet werden. Niemals ein unfertiges Fahrzeug mit Washprimer in eine feuchte Umgebung stellen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn das Material am Morgen und am Nachmittag in Glas- oder Kunststoffbehältern frisch angerührt wird.

MISCHVERHÄLTNIS



1 : 1 PW170 Washprimer : H170 Washprimer Hardener

KOMPONENTEN



H170 Washprimer Hardener

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26
Airless / Airmix	0,009"/65°	140-160

ZUSATZSTOFFE



ANWENDUNG



1 Schicht 10-20 µm (0,4-0,8 Mil)

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Oberfläche mit TD20 Silicone Remover vorreinigen. Auftragen und trockenwischen. Oberfläche mit P180-P240-Körnung schleifen. Schleifrückstände vollständig mit Druckluft entfernen und mit TD20 Silicone Remover nachreinigen. Auftragen und trockenwischen, nachreinigen.



Das Fahrzeug abdecken, um unerwünschten Lacknebel zu vermeiden.

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



LUFTTROCKNUNG 20 °C / 68 °F		BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60 °C / 140 °F	
Abluftzeit	5 - 10 Minuten	Abluftzeit	-
Staubtrocken	10 - 15 Minuten	Staubtrocken	-
Montagefest	-	Montagefest	-
Abklebefest	-	Abklebefest	-
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen	-
Trocken zum Polieren	-	Trocken zum Polieren	-



NÄCHSTE SCHICHT



Alle 2K Füller und Primer, ausgenommen Epoxy Primer.

SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



Aufgebesserte Altbeschichtungen, Stahl, verzinkter Stahl und die meisten Aluminiumarten.

Hinweis: Nicht auf thermoplastischen (TPA) Schichten verwenden.

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)



Max. 480 Minuten

PHYSIKALISCHE DATEN

EU-VERORDNUNGEN		
VOC-Kategorie	2004/42/IIIB(c)(780)716	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.	IIB/c. Grundierung - Waschgrundierung. EU-Grenzwerte: 780 g/l. (2007) Dieses Produkt enthält maximal 716 g/l VOC.	
Chemische Basis	Spezielle Harze, chromatfreie Rostschutzpigmente und milde Lösemittel	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	0,968
	Flammpunkt	16°C / 60,8°F
	Vol.% Festkörper	14,6
	Verbrauch	6 m²/L/25 µm 245 ft²/Gal/1 mil
	Glanz	Matt
	Farbe	Beige



SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Bitte geeignete Atemschutzmaske benutzen (wir empfehlen eine Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr).

Für mehr Informationen konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt unter dem folgenden Link:

<https://sds.octoral.com>

REINIGUNG



Gun Cleaner

HALTBARKEIT

Mindestens 2 Jahre; (unter normalen Lagerbedingungen 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE

