

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

C280 HS420 Clear Coat ist ein VOC-konformer Hochglanz-Klarlack, geeignet für die W00 - W999 Octobase Eco Plus System und die B00 - B999 Octobase System.

MISCHVERHÄLTNIS



3 : 1 Clear Coat : HS420 Hardener + 0 - 5% Thinner

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,3	2/29
HE	1,2-1,3	2,0-2,5/29-36

ANWENDUNG



1½ - 2 Schichten 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



LUFTTROCKNUNG 20 °C / 68 °F		BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60 °C / 140 °F	
Abluftzeit	5 Minuten	Abluftzeit	5 Minuten
Staubtrocken	60 - 120 Minuten	Staubtrocken	-
Montagefest	5 - 16 Stunden	Montagefest	20 - 35 Minuten
Abklebefest	-	Abklebefest	Nach Abkühlung
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen	Nach Abkühlung
Trocken zum Polieren	16 Stunden	Trocken zum Polieren	Nach Abkühlung

SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



W00 - W999 Octobase Eco Plus System und B00 - B999 Octobase System. Geschliffene und entfettete Altbeschichtungen.

Basislack muss komplett trocken sein.

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)



20 - 50 Minuten

KOMPONENTEN



H23 HS420 Hardener Very Fast
H24 HS420 Hardener Fast
H25 HS420 Hardener Medium
H26 HS420 Hardener Slow
TA855 Spot Repair Thinner
TA875 Fade-Out Thinner
TA900 Uni Thinner Fast
TA910 Uni Thinner Medium
TA920 Uni Thinner Slow

ZUSATZSTOFFE



AE001 Elastic 2K
AC001 2K Structure Coat Fine
AC002 2K Structure Coat Coarse

Vor dem Härter zugeben.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Das Fahrzeug abdecken, um unerwünschten Lacknebel zu vermeiden.



NÄCHSTE SCHICHT



PHYSIKALISCHE DATEN

EU-VERORDNUNGEN		
VOC-Kategorie	2004/42/IIb(d)(420)420	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.		IIb/d. Decklack – Alle Arten. EU-Grenzwerte: 420 g/l. (2007) Dieses Produkt enthält maximal 420 g/l VOC.
Chemische Basis	2K-Polyurethanlack	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	19 Dincup 4 / 20°C
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	1.009
	Flammpunkt	34°C / 93,2°F
	Vol.% Festkörper	50
	Verbrauch	10 m²/L/50 µm 405 ft²/Gal/2 mil
	Glanz	Hochglanz
	Farbe	-



SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Geeigneten Atemschutz verwenden (*wir empfehlen die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr*).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den folgenden Link zum Sicherheitsdatenblatt:

<https://sds.octoral.com>

REINIGUNG



Gun Cleaner

HALTBARKEIT

Mindestens 2 Jahre; (Unter normalen Lagerbedingungen 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE

