



C65 Vernis Incolore MS Matte**APPLICATION****Rapport de mélange** : 2:1 (Vernis:Durcisseur MS)


Viscosité d'utilisation : Pistolet à air (sec) : 17-18
DINCUP 4mm/20°C Pot sous pression (sec) : -
 Airless (sec) : -

éventuelle-ment max.10% Diluant

Pour information Endurededores, Diluyentes y
 Reglettes réferez à l'information relacion (Tehnique de
 système)



	<u>Ouverture Pistolet (mm)</u>	<u>Pression de pistolage (bars)</u>
Pistolet à gravité	1,2-1,4	3,5-4,5
Pistolet à aspiration	1,4-1,6	3,5-4,5
Pot sous pression	-	-
Airless	-	-
HVLP	1,3-1,4	Selon le fabricant
HE	1,2-1,3	Selon le fabricant

**Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm)** : 2 / 50**Durée d'évaporation (min)** **20°C** : 10-15

Temps de séchage (min) **20°C** : 10h
60°C Obj. : 25-35

**Durée de vie en pot (min)** **20°C** : 3-5h

C65 Vernis Incolore MS Matte**INFORMATION PRODUIT**

- Domaine d'application** : Comme couche de finition transparente, matte et élastifiée, sur la Série Octobase Eco Plus. Convient aux pare-choc de voitures particulières et d'entreprise.
- Base chimique** : Laque vierge polyuréthane, à base de résines hydroxy-acrylate de haute résistance.
- Caractéristiques générales** : Ce revêtement incolore mat à extrait moyennement sec est une finition incolore à brillant satiné. Séchage à l'air ou forcé. Conseil : pulvériser en fines couches. En cas de couches plus épaisses, le brillant s'accroîtra.
- Produits annexes** : H34/H35/H36, TA900/TA910/TA920, TA855

Réglementations de l'Union Européenne

- VOC code** : 2004/42/IIB(e)(840)596
- Sous-catégorie de produits (prévue directive 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi** : IIB/e. Couche de finition - Tous types. Valeurs limites de l'UE : 840g/l. (2007) Ce produit contient un maximum de 596 g/l de COV.

Propriétés physiques	Densité relative (kg/l)	: 1.018
	Point d'éclair	: Vase clos: 32°C (89.6°F)
	Economy	: 40
	% vol. Solide	: 10 m ² /L/50 µm
	Brillance	: Éclat soyeux
	Couleur	: Clair.

- Support** : Référez à l'information Octobase Eco Plus.
- Couche de fond** : Ne pas pertinent
- Matériel de finition** : Ne pas pertinent
- Nettoyage accessoires** : Nettoyant au pistolet
- Stabilité de stockage (ans)** : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).