

INFORMATION GÉNÉRALE

La System W00 - W999 Octobase Eco Plus est une couche de fond à base aqueuse pour un système « vernis sur base ». Adapté aux voitures de tourisme et véhicules commerciaux. Gamme complète de colorants vous offrant la possibilité de mélanger les couleurs OEM les plus couramment utilisées sur le marché.

RAPPORT DE MÉLANGE

Le Diluant est compris dans la formule de teinte.



Pour les formules personnalisées, ajouter 10 % de Diluant TW80 Octobase Eco ou du Diluant TW81 Octobase Eco Slow.



Agiter légèrement.

REGLAGE DU PISTOLET



	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	1,3	Voir l'annexe ci-jointe
Haute efficacité	1,3	Voir l'annexe ci-jointe

APPLICATION



Recouvrir d'un vernis incolore adapté dans les 8 heures. Au bout de 8 heures, poncer et appliquer une nouvelle couche de fond.

Se reporter à l'annexe ci-jointe.

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



SÉCHAGE AIR 20 °C / 68 °F		SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F	
Temps d'évaporation	Jusqu'au séchage	Temps d'évaporation	-
Hors poussière	-	Hors poussière	-
Manipulable	-	Manipulable	-
Prêt à cacher	-	Prêt à cacher	-
Prêt à poncer	-	Prêt à poncer	-
Prêt à polir	-	Prêt à polir	-

Se reporter à l'annexe ci-jointe.

SÉCHAGE INFRAROUGE



Après évaporation complète et à une distance appropriée	
Demi-cuisson	5 min. 60°C
Cuisson complète	
Voir les informations du fabricant IR	

SUPPORT



La System W00 - W999 Octobase Eco Plus ne doit être appliqué que sur de l'acier nu, de l'aluminium ou du plastique apprêté, bien poncé/décapé et dégraissé. PRV bien poncé, primaire OEM et anciens systèmes de peinture en bon état.

Assurez-vous d'avoir choisi le primaire/surfaceur adapté en consultant la fiche technique du primaire/surfaceur.

VIE EN POT À 20°C (68°F)

6 mois



La vie en pot indiquée concerne uniquement les couleurs prêtes à pistoler.

MATÉRIAUX DE FINITION



Tous les vernis incolores Octoral applicables.

ADDITIFS



AW001 Octobase Eco Underhood Additive
BW78/.../ BW89 Special Effect Colours

En cas d'utilisation des BW78 /.../ BW89 Special Effect Colours, secouer fortement le petit flacon pendant 2 minutes avant toute utilisation.

PRÉPARATION DE SURFACE



Nettoyer la surface au préalable avec le Degreaser TD20 Silicone Remover par dégraissage et essuyage. Poncer la surface avec du papier abrasif P400 ou plus fin. Éliminer tous les résidus de ponçage par air comprimé et aspiration, puis nettoyer à l'aide du TD80 Octobase Eco Degreaser par dégraissage et essuyage.



Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.

COUCHE SUIVANTE



DONNÉES PHYSIQUES

RÉGLEMENTATION UE W00 - W999 Octobase Eco Plus System	
Code COV	2004/42/IIIB(d)420/418
Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à l'emploi.	IIIB/d. Couche de finition – Tous types. Valeurs limites UE : 420g/l (2007) Ce produit contient au maximum 418 g/l COV.
Base Chimique	Dispersion acrylique
Viscosité (RTS)	-
Densité Relative (kg/l)	1.008
Point Éclair en Vase Clos	61°C / 141,8°F
Pourcentage de matières solides	14
Rendement	7 m²/L/20 µm 280 ft²/Gal/0,8 mil
Brillance	-
Couleur	-

PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (*nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée*).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

<https://sds.octoral.com>

NETTOYAGE



Le TR80 Octobase Eco Gun Cleaner

Après avoir nettoyé minutieusement le pistolet d'application, le sécher à l'air comprimé.

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 1 - 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 5°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé). Pour éviter qu'il ne gèle, ne pas exposer le produit à des températures inférieures à 5°C / 41°F lors du transport et du stockage.

Se reporter à l'annexe ci-jointe.

NOTES

