





C65 Trasparente MS Opaco**DATI DI APPLICAZIONE****Rapporto di Miscelazione** : 2:1 con Catalizzatore MS
Viscosità di applicazione : A spruzzo (sec) : 17-18
DINCUP 4mm/20°C Serbatoio di pressione : -
 (sec)
 Senza aria (sec) : -

Aggiungere, se necessario, un 5 - 10% massimo di diluente.

Per informazione catalizzatori, diluenti là strisce vi riferite a l' informazione relacion (Sistema tecnico)



	<u>Diametro dell'ugello (mm)</u>	<u>Pressione di spruzzo (bar)</u>
A gravità	1,2-1,4	3,5-4,5
Ad aspirazione	1,4-1,6	3,5-4,5
Serbatoio di pressione	-	-
Senza aria	-	-
HVLP	1,3-1,4	Consultare le schede tecniche del costruttore
HE	1,2-1,3	Consultare le schede tecniche del costruttore

**Mano a spruzzo / Spessore dello strato / mano (µm)** : 2 / 50**Evaporazione solventi (min)** **20°C** : 10-15
Tempo di essiccazione (min) **20°C** : 10h
60°C Obj. : 25-35
**Potlife (min)** **20°C** : 3-5h

C65 Trasparente MS Opaco**INFORMAZIONI PRODOTTO**

- Zona di Applicazione** : Matt trasparente indicato nella serie Octobase Eco Plus. Aggiungere se necessario massimo un 5 - 10% di 2K Elastic nel trasparente 2K per applicazioni su supporti in plastica.
- Composizione chimica** : Trasparente poliuretanico a base di resine acrilate altamente resistenti.
- Caratteristiche generali** : Il Trasparente opaco MS Clear Coat Matt è una finitura non ingiallente opaca, estremamente facile da utilizzare. Essiccazione ad aria e forzata. Suggerimento: spruzzare a mani molto leggere. L'opacità aumenterà con l'incrementare dello spessore della pellicola.
- Complementari** : H34/H35/H36, TA900/TA910/TA920, TA855

Regolamenti UE

- VOC code** : 2004/42/IIB(e)(840)596
- Sottocategoria (di direttiva 2004/42/CE) e Il livello massimo di contenuti VOC (ISO 11890-1/2) pronto all'uso** : IIB/e. Finiture speciali - Tutti i tipi. Valori limite in UE: 840g/l. (2007)
Questo prodotto contiene un COV massimo di 596 g/l.

Proprietà fisiche	Peso specifico (kg/l)	: 1.018
	Punto di infiammabilità	: Vaso chiuso: 32°C (89.6°F)
	Economia / Risparmio	: 40
	Vol.% solids	: 10 m ² /L/50 µm
	Brillantezza	: Satin gloss
	Colore	: Chiaro.

- Substrati** : Consultare info Octobase Eco Plus
- Sottosmalti e/o mano di fondo** : n/a
- Prodotti per finitura** : n/a
- Pulizia delle attrezzature** : Detergente per Pistole
- Limite di magazzinaggio (anni)** : min. 2
(In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).