

GENERELL INFORMASJON

PW170 Washprimer er en vaskeprimer med etsende og passiviserende egenskaper. Ikke bruk under sprøytesparkel i polyester eller på termoplastiske TPA-belegg. Hvis du ikke er sikker på typen aluminium, må du alltid bruke Washprimer. Ikke bruk Washprimer som shop-primer. Plasser aldri en uferdig bil med Washprimer i et fuktig miljø. Best resultat vil bli oppnådd dersom friskt materiale blandes om morgenen og om ettermiddagen, i glass- eller plastbeholder.

BLANDINGSFORHOLD



1 : 1 Washprimer : Washprimer Hardener

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE (høy overføring)	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26
Luftfri/luftblanding	0,009"/65°	140-160

PÅFØRING



1 lag 10-20 µm (0,4-0,8 mil)

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKING 20°C / 68°F		VARMETØRKING 60°C / 140°F	
Utluftning	5 - 10 minutter	Utluftning	-
Støvtørr	10 - 15 minutter	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-



UNDERLAG



Herdet gammelt belegg, stål, galvanisert stål og de fleste typer aluminium.

Merk: Skal ikke brukes på termoplastiske (TPA) lag.

POTLIFE VED 20°C (68°F)



Maks. 480 minutter

KOMPONENTER



H170 Washprimer Hardener

TILSETNINGSSTOFFER



-

OVERFLATE FORBEREDELSE



Rens overflaten på forhånd med TD20 Silicone Remover-våtserviert og tørk av til det er tørt. Puss overflaten med slipemiddel med P180—P240 slipekorn. Fjern alt slipeavfall med trykkluft, slipestøvsuger og rengjør med TD20 Silicone Remover-våtserviert og tørk overflaten tørr.



Basen må tørke fullstendig.

NESTE LAG



Alle 2K-sparkelmasser og primere, bortsett fra Epoxy Primer (epoksyprimer).

FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER	
VOC-kode	2004/42/IIIB(c)(780)716
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.	IIIB/c. Grunning - Etsgrunning. EU grenseverdier: 780 g/l (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 716 g/l VOC.
Kjemisk base	Spesialharpikser, kromatfrie antirust-pigmenter og milde løsemidler
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)
	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Spesifikk vekt (kg/l)
	0,968
	Flammepunkt lukket kopp
	16°C / 60,8°F
	Volum % faste stoffer
Fysiske egenskaper	14,6
	Forbruk
	6 m²/L/25 µm
	245 ft²/Gal/1 mil
Fysiske egenskaper	Glans
	Matt
Fysiske egenskaper	Farge
	Beige

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet: sds.octoral.com

RENGJØRING



Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold 10-30 °C / 50-90 °F) (uåpnet beholder).

NOTATER



-