

GENERELL INFORMASJON

AM004 HS Matting Agent er for glansreduksjon av serien F00 - F98 Octocoat HS420 System. Glansnivået avhenger av mengden AM004 HS Matting Agent som tilsettes fargen, rekkevidden vil være fra halvglanset, satengglans til eggskallglans.

BLANDINGSFORHOLD



GLANS	GLANS LEVEL	VEKTET (BLANDINGSFORHOLD) OCTOCOAT / AM004	VOLUM (BLANDINGSFORHOLD) HARDENER	VOLUM UNI FORTYNNER %
Semi Gloss	60-80	80/20	2:1	20%
Satin Gloss	40-60	50/50	3:1	20%
Egg Gloss	30-60	35/65	4:1	20%

KOMPONENTER



H20 Octocoat Hardener
TF00 Octocoat Thinner Fast
TF10 Octocoat Thinner Medium
TF20 Octocoat Thinner Slow
TA855 Spot Repair Thinner
TA875 Fade-Out Thinner

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,2 - 1,4	2/29
HE (høy overføring)	1,2 - 1,4	2,0 - 2,5 / 29 - 36
Trykk tank	0,85 - 1,1	-
Luftfri/luftblanding	0,009" - 0,011"/40°	180 - 200

TILSETNINGSSTOFFER



PÅFØRING



2 lag 30-50 µm (1,2-2,0 mil)

For å få best mulig resultat, må det andre laget med F00 - F46 Octocoat HS420 System påføres med AM004 HS Matting Agent. Det første laget av F00 - F46 Octocoat HS420 System bør påføres jamfør TDS.

OVERFLATE FORBEREDELSE



Rens overflaten på forhånd med TD20 Silicone Remover-våtserviett og tørk av til det er tørt. Puss overflaten med slipemiddel med P400 eller finere slipekorn. Fjern alt slipeavfall med trykkluft, slipestøvsuger og rengjør med TD20 Silicone Remover-våtserviett og tørk overflaten tørt.



Basen må tørke fullstendig.

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



	LUFTTØRKING 20°C / 68°F		VARMETØRKING 60°C / 140°F
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-

NESTE LAG



UNDERLAG



Se TDS F00 - F98 Octocoat HS420 System

POTLIFE VED 20°C (68°F)



30 minutter

FYSISKE DATA

FYSISKE DATA AM004 HS Matting Agent		
Kjemisk base	Akrylharpiks med mattemidler	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	0,916
	Flammepunkt lukket kopp	27°C / 80,6°F
	Volum % faste stoffer	50,3
	Forbruk	-
	Glans	-
	Farge	Melkeaktig

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet:
sds.octoral.com



RENGJØRING



Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold
10-30°C / 50- 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER

