

## OBCENÉ INFORMACE

1-204 MS Clear Coat je povrchový bezbarvý lak s vysokým leskem, jehož použití je velmi snadné. Může schnout na vzduchu i nuceným schnutím.

## SMĚŠOVACÍ POMĚR



2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner

**V případě potřeby ředit Uni ředidlem.**

## NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Tlaková nádoba	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

## APLIKACE



2 vrstvy 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

## ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F		NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F	
Odtěkání	5 - 10 minut	Odtěkání	5 - 10 minut
Bez prachu	20 - 30 minut	Bez prachu	-
Suché pro manipulaci	8 hodiny	Suché pro manipulaci	25 - 35 minut
Suché pro použití pásky	-	Suché pro použití pásky	Po ochlazení
Suché pro broušení	-	Suché pro broušení	Po ochlazení
Suché pro leštění	8 hodiny	Suché pro leštění	Po ochlazení

## PODKLADY



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series a MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Obrousené a odmaštěné staré vrstvy.

**Podklad by měl být zcela suchý.**

## DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C (68°F)



120 - 240 minut

## SLOŽKY



47-55 MS Hardener Medium  
 47-35 MS Hardener Fast  
 47-65 MS Hardener Slow  
 1-141 Uni Thinner Fast  
 1-151 Uni Thinner Medium  
 1-161 Uni Thinner Slow  
 47-91 Spot Repair Thinner  
 1-231 Fade-Out Thinner

## PŘÍSADEY



47-39 2K Elastic  
 1-060 2K Structure Coat Fine  
 1-065 2K Structure Coat Coarse  
**Přidejte před tužidlem.**

## PŘÍPRAVA POVRCHU



-  
**Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí postřík.**



## NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



-

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 1-204 MS Clear Coat		
Chemický základ	2K polyuretanový vrchní nátěr	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Měrná hmotnost (kg/l)	0.981
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	29°C / 84,2°F
	Objem pevných látek (%)	36,9
	Vydatnost	7,4 m <sup>2</sup> /L/50 µm
		300 ft <sup>2</sup> /Gal/1,2 mil
	Lesk	Vysoký lesk
Barva	-	



**DEBEER**  
REFINISH

**1-204**  
MS Clear Coat

## OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (*doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu*).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu na odkazu:

[https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose\\_localization](https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization)

## ČIŠTĚNÍ



1-051 Gun Cleaner

## SKLADOVATELNOST

Minimálně 2 roky; (za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C) (v neotevřené nádobě).

## POZNÁMKY



**Specifické informace pro použití v Evropě (EU): Tento výrobek (RFÚ - připraven k použití) není v souladu s VOC. Prostudujte si prosím prohlášení VOC (2004/42/EC).**