

## PRODUKT BESKRIVELSE

47-39 2K Elastic er et additiv, der muliggør brugen af alle de klare 2K-laller, top-lakker og primere på (semi)-fleksibelt plastik.

## BLANDEFORHOLD



Tilføj 5-30 % 47-39 2K Elastic afhængigt af plastikens fleksibilitet. Blandes med top-lak, klar lak eller primer før der tilføjes hæder og fortynder.

## PISTOL SETUP



	DYSE (MM)	LUFTRYK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

## PÅFØRING



## AFLUFTNING / TØRRETIDER



	LUFTEØRRING 20 °C		VARMEØRRING 60 °C
Udluftning	-	Udluftning	-
Støvfri	-	Støvfri	-
Tør for at håndtere	-	Tør for at håndtere	-
Tør for at tape	-	Tør for at tape	-
Tør for at slibe	-	Tør for at slibe	-
Tør for at polere	-	Tør for at polere	-



## UNDERLAG



47-39 2K Elastic kan anvendes til korrekt rengjorte og klargjorte plastikdele til biler. Så som PP-EDM, TPO, ABS, PUR & PA. Hvis du ikke er sikker på den korrekte plastikkode, skal du teste klæbeevnen, før du omlakerer.

## BRUGSTID VED 20°C (68°F)



## PRODUKTER



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series  
 MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series  
 8-145 HS Surfacer Grey  
 8-149 HS Tinting Surfacer  
 8-104 HS Clear Coat  
 1-204 M5 Clear Coat  
 8-214 HS Scratch Resistant Clear  
 8-414 HS420 Clear Coat  
 8-514 HS420 Speed Clear  
 8-614 HS420 Air Dry Clear Coat  
 8-714 HS420 Supreme Clear Coat  
 Alle kompatible hærdere.

## ADDITIVER



## OVERFLADE FORBEREDELSE



Fjern løsningsmidlet ved at vaske underlaget med varmt sæbevand og brug en fin slibepude. Skyl underlaget grundigt med rent vand. Lufttør underlaget og affedt det med 1-951 Silicone Remover. Slib de ikke-grundede plastikdele med en fin slibepude for at klargøre det glatte underlag og med en mellemgrov slibepude for at klargøre et tekstureret underlag. Affedt igen med 1-851 Antistatic Degreasers.



**Afdæk hele køretøjet for at undgå sprøjtstøv.**

## NÆSTE LAG



## FYSISKE DATA

FYSISKE DATA 47-39 2K Elastic		
Kemisk base / Sammensætning	Polyesterharpiks	
Fysiske Egenskaber	Viskositet (RTS)	-
	Vægtforhold	1.009
	Flammepunkt	27°C / 80,6°F
	Vol. % Tørstof	42,2
	Forbrug	-
	Glans	-
	Farve	-

## BESKYTTELSE



Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

## RENGØRING



1-051 Gun Cleaner

## HOLBARHED VED OPBEVARING

Min. 2 år; (under normal opbevaringsforhold 10°C - 30°C/50°F - 90°F) (uåbnet beholder).

## BEMÆRK

