

ÜLDINFO

1-092 Colour Additive Orange on lisaaine, mida kasutatakse MM 500-5999 BeroBase 500 Series värvide lisandina, et luua erivärve(mootorrratastele jne.) Kuna 1-092 Additive Orange toimib lahustina siis tuleb värvile lisatavat lahustikogust vähendada vastavalt 1-092 Additive Orange kogusele. Nt. kui on lisatud värvile 20% 1-092 Additive Orange-t, tuleb lisada 60% lahustit 1-151 Uni Thinner Medium. Valmissegatud MM 500-5999 BeroBase 500 Series värvi hoidke ainult plastist nõudes.

SEGAMISUHE



On näidatud mootorrrataste retseptis Icrises.

KOMPONENDID



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
1-151 Uni Thinner Medium

VÄRVIPÜSSI SEADED



	OTSIK (MM)	ÕHURÕHK (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,6-1,8/23-26

LISANDID



PEALE KANDMINE



2 -3 kattekiht 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil)

PINNA ETTEVALMISTUS



Puhastage pind eelnevalt 1-951 Silicone Remover-ga kanna peale-pühi maha meetodil. Lihvige pind P400 või väiksema terasuurusega abrasiiviga. Eemaldage kõik lihvimisjääd suguõhuga, lihvimisimuriga ja puhastage 1-951 Silicone Remover kanna peale-pühi maha meetodil.



Kata kogu sõiduk, et vältida soovimatut värvi sattumist teistele pindadele.

VAHEKUIVAMINE JA KUIVAMISE AEG



ÕHKKUIVATUS 20 °C / 68 °F		SUNDKUIVATUS 60 °C / 140 °F	
Vahekuivamine	Kuivamiseni	Vahekuivamine	-
Tolmuvaba	10 - 15 minutit	Tolmuvaba	-
Kuiv käsitlemiseks	-	Kuiv käsitlemiseks	-
Kuiv teipimiseks	-	Kuiv teipimiseks	-
Kuiv lihvimiseks	-	Kuiv lihvimiseks	-
Kuiv poleerimiseks	-	Kuiv poleerimiseks	-

JÄRGMINE KIHT



SUBSTRAADID



1-092 Colour Additive Orange peab kasutama ainult hästi lihvitud ja puhastatud puhta terase ning krunditud alumiinium pindadel. Hästi lihvitud GRP, polüestertäidised, OEM krundid ja vanad heas seisukorras värvisüsteemid.

KASUTUSAEG 20°C (68°F)



Segatud värvide kasutusaeg on piiratud.

FÜÜSILISED ANDMED

FÜÜSIKALISED ANDMED 1-092 Colour Additive Orange		
Keemiline Baas	Tindilahus	
Füüsilised Omadused	Viskoossus	-
	Erikaal (kg/l)	0.911
	Leekpunkt suletud tiiglis	33,5°C / 82,3°F
	Kuivainete Mahu %	12
	Kulunorm	6 m²/L/20 µm 240 ft²/Gal/0,8 mil
	Läige	-
	Värvus	-

KAITSE

Kasutage sobilikku respiraatorit (soovitame kasutada värske õhu pealevooluga respiraatorit).

Üksikasjalikuma teabe leiate ohutuskaardilt aadressil:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

PUHASTAMINE

1-051 Gun Cleaner

TOOTE ELUIGA

Miimum 4 aastat; (Sobilikel ladustamistingimustel
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (avamata nõus)

MÄRKUSED