



DEBEER
REFINISH

1-7510
Epoxy Primer White

INFORMACIÓN GENERAL

1-7510 Epoxy Primer White es una imprimación epóxica de alto relleno con buena resistencia a los productos químicos, que es fácil de pulverizar. Es posible la aplicación mojado sobre mojado.

RELACIÓN DE MEZCLA



Lijable: 2 : 1 Imprimación : Endurecedor + 15% Diluyente
Húmedo-Húmedo: 2 : 1 Imprimación : Endurecedor + 20% Diluyente

AJUSTE DE PISTOLA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)
HVLP	1.3-1.5	2/29
HE	1.3-1.8	1.8-2.0/26-29
Légmentes / Vegyes levegő	0,009-0,011"/40 °	160-200/2100-2900

APLICACIÓN



Lijable: 1 - 2 capas 50 - 80 µm (2,0-3,15 mil)
Húmedo-Húmedo: 1 capa 50 µm (2,0 mil)

TIEMPO DE EVAPORACION Y SECADO



LEVÉGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20 °C / 68 °F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60 °C / 140 °F	
Szellőztetés		Szellőztetés	10 - 20 perc
Porszáraz	45 perc	Porszáraz	-
Szerelhető	16 óra	Szerelhető	60 perc
Ragasztható	16 óra	Ragasztható	60 perc
Csiszolható	16 óra	Csiszolható	60 perc
Polírozható	-	Polírozható	-

Tiempos de evaporación para aplicación Húmedo/Húmedo 45 minutos.

SUBSTRATO



Curado y lijado de viejos sistemas de pintura: Metal, (Acero-zinc-aluminio) o poliéster lijado.

VIDA DE LA MEZCLA



24 hora

COMPONENTES



1-70 Epoxy Primer Hardener
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

ADITIVOS



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpieza: Limpie con 1-951 Silicone Remover utilizando el método de limpiar/secar. Lijado: Lijar bien la superficie con discos secos P180. Para la preparación del E-coat y acabados OEM, lije con discos secos P240 o almohadilla de raspado. Limpieza: Después de la preparación del sustrato, repetir el procedimiento de limpieza.



Cubrir todo el vehículo para evitar pulverizaciones no deseadas.

SIGUIENTE CAPA



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

DATOS FÍSICOS

NORMATIVA DE LA UE		
Código COV	2004/42/IIIB(c)(540)536	
Subcategoría de producto (conforme a la directiva 2004/42/CE) y contenido máximo de COV (ISO 11890-1/2) del producto listo al uso.		IIIB/c. Imprimación – Pintura para superficies, relleno e imprimación general (metal) Valores límites UE: 540 g/L (2007) Este producto contiene un máximo de 536 g/L COV.
Base Química	Imprimación Epoxi 2K	
Propiedades Físicas	Viscosidad (RTS)	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Peso específico (kg/l) Lijable	1.269
	Peso específico (kg/l) Húmedo-Húmedo	1.253
	Temperatura de inflamabilidad en envase cerrado	18,5°C / 65,3°F
	% Vol. Sólidos Lijable	40
	% Vol. Sólidos Húmedo-Húmedo	38.3
	Rendimiento Lijable	7 m²/L/60 m
		285 ft²/Gal/2.4 mil
	Rendimiento Húmedo-Húmedo	13 m²/L/30 m
		525 ft²/Gal/1.2 mil
Brillo	Mate	
Color	Blanco	

Los datos que figuran en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debiera utilizarse como orientación solamente. Por tanto, Valspar queda exento de toda obligación o responsabilidad con relación al uso de estos datos. SALVO QUE VALSPAR ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA. ADEMÁS, ESTÁ EXENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO. DE LA MISMA FORMA, ESTÁ EXENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS CON INFRACCIÓN DE PATENTES. VALSPAR NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA FRENTE A DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS O INDIRECTOS. La única compensación que se ofrece con relación a este producto es la sustitución del producto defectuoso o la devolución del precio de compra, según nuestro criterio. © 2012 The Valspar Corporation. Todos los derechos reservados.

Revision Date: July 2019

valspar
AUTOMOTIVE



DEBEER
REFINISH

1-7510
Epoxy Primer White

PROTECCION



Usar protección de respiración adecuada
(recomendamos el uso de un respirador de aire fresco).

Para obtener información más detallada, visite el
siguiente enlace de la Ficha de datos de seguridad:

<https://sds.de-beer.com>

LIMPIEZA



1-051 Gun Cleaner

VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO

Mínimo dos años (en condiciones de almacenamiento normales
entre 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (envase sin abrir).

NOTAS



Se puede lijar tanto en seco como en mojado.
Debido a la gran variedad de piezas de
aluminio, primero contactar al proveedor.