

INFORMACIÓN GENERAL

1-102 2K (4:1) Clear Coat de secado rápido y alto brillo. Adecuado para pequeñas reparaciones y paneles. Es fácil de pulir después de secado al aire o secado forzado.

RELACIÓN DE MEZCLA



4 : 1 Clear Coat : Endurecedor Medio + 0 - 10%
 Diluyente Medio

Si es preciso, diluir con Uni Thinner.

AJUSTE DE PISTOLA



	BOQUILLA (MM)	PRESIÓN DE AIRE (BAR/PSI)
HVLP	1.3	2/29
HE	1.2-1.4	1.8-2.0/26-29

COMPONENTES



11-150 2K (4:1) Hardener Medium
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 47-91 Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner

ADITIVOS



1-060 2K Structure Coat Fine
 1-065 2K Structure Coat Coarse

Añadir antes del endurecedor.

APLICACIÓN



2 - 3 capas 40 - 50 µm (1,57-2,0 mil)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Cubrir todo el vehículo para evitar pulverizaciones no deseadas.



TIEMPO DE EVAPORACION Y SECADO



SECADO AL AIRE 20°C / 68°F		SECADO FORZADO 60°C / 140°F	
Tiempo de evaporación	5 - 10 minutos	Tiempo de evaporación	5 - 10 minutos
Libre de polvo	20 - 30 minutos	Libre de polvo	-
Seco para manejar	8 horas	Seco para manejar	20 - 30 minutos
Seco para enmascarar	-	Seco para enmascarar	Después de enfriarse
Seco para lijar	-	Seco para lijar	Después de enfriarse
Seco para pulir	8 horas	Seco para pulir	Después de enfriarse

SIGUIENTE CAPA



SUBSTRATO



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
 antiguas lijadas y desengrasadas.

La base bicapa debe estar completamente seca.

VIDA DE LA MEZCLA A 20°C / 68°F



60 minutos

DATOS FÍSICOS

DATOS FÍSICOS 1-102 2K (4:1) Clear Coat		
Base Química	Acabado de poliuretano 2K	
Propiedades Físicas	Viscosidad (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Peso específico (kg/l)	0,963
	Temperatura de inflamabilidad en envase cerrado	25°C / 77°F
	% Vol. Sólidos	33,5
	Rendimiento	6,7 m²/L/50 µm
	Brillo	275 ft²/Gal/2 mil
	Brillo	Alto Brillo
	Color	-



DEBEER
REFINISH

1-102
2K (4:1) Clear Coat

PROTECCION



Usar protección de respiración adecuada
(recomendamos el uso de un respirador de aire fresco).

Para obtener información más detallada, visite el
siguiente enlace de la Ficha de datos de seguridad:

<https://sds.de-beer.com>

LIMPIEZA



1-051 Gun Cleaner

VIDA UTIL DE ALMACENAMIENTO

Mínimo dos años (en condiciones de almacenamiento normales
entre 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (envase sin abrir).

NOTAS



Información específica para su uso en Europa (UE):
Este producto (listo para usarse) no cumple con
VOC. Diríjase a la declaración VOC (2004/42/EC).