

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A(z) 1-15 Washprimer maró hatású cinkkromátos alapozó. Ne használja poliészter alapú szórókitt alá vagy termoplasztikus, akril bázisú (TPA) bevonatokon. Ha nem biztos az alumínium típusát illetően, használjon cinkkromátos alapozót. A cinkkromátos alapozót ne használja korrózióvédő alapozóként. A cinkkromátos alapozóval kezelt, még be nem fejezett gépjárművet ne hagyja nedves környezetben. Az optimális hatás elérése érdekében egy üveg vagy műanyag tartóban reggel és délután frissen keverje be az anyagot.

KEVERÉSI ARÁNY



1:1 Washprimer : Washprimer Hardener

A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/21-26
Airless	0,009"/65**	140/160

ALKALMAZÁS



1 réteg 10–20 µm (0,4–0,8 mil).

SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTENŐ SZÁRÍTÁS 20 °C / 68 °F	SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60 °C / 140 °F		
Szellőztetés	5 - 10 perc	Szellőztetés	-
Porszárítás	10 - 15 perc	Porszárítás	-
Szerelhető	-	Szerelhető	-
Ragasztható	-	Ragasztható	-
Csiszolható	-	Csiszolható	-
Polírozható	-	Polírozható	-

FELÜLET



Megsáradt, régi réteg, acél, galvanizált acél és a legtöbb típusú alumínium.

Megjegyzés: Ne használja termoplasztikus, akril bázisú (TPA) bevonatokon.

FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



Max. 480 perc

ALKOTÓ ELEMEL



1-10 Washprimer Hardener

ADALÉKANYAGOK



A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Tisztítsa meg a felületet a(z) 1-951 Silicone Remover felületkezelővel, majd törölje szárazra. Csiszolja le a felületet P180–P240 szemcseminőségű vagy annál finomabb szemcséjű csiszolóanyaggal. Sűrített levegővel, távolítsa el a csiszolásból származó törmeléket, majd tisztítsa meg a 1-951 Silicone Remover felületkezelővel, majd törölje szárazra.



Takarja ki az egész autót, hogy ne szálljon festékköd a felületre.

KÖVETKEZŐ RÉTEG



Az összes 2K felület és alapozó, kivéve az epoxi tartalmú alapozót.

FIZIKAI ADATOK

EU SZABÁLYOZÁS		
VOC-kód		2004/42/IIb(c)(780)716
A használatra kész termék alkategóriája (a 2004/42/EK irányelv alapján) és max. VOC-tartalma (ISO 11890-1/2).		IIb/c. Alapozó - Wash primer. EU-határértékek: 780 g/l. (2007) A termék VOC-tartalma maximum 716 g/l VOC.
Kémiai Bázis	Speciális műgyanták, kromátmentes rozsdagátló pigmentekkel és enyhe oldószerrel	
Fizikai Tulajdonságok	Viszkozitás (RTS)	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Fajsúly (g/l)	0,968
	Zárt edény lobbanáspont	16°C / 60,8°F
	Szilárd anyagok térfogat-%a	14,6
	Gazdaságosság	6 m²/L/25 µm 245 ft²/Gal/1 mil
	Fényesség	Matt
	Szín	Bézs

VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot (friss levegős védőmaszk javasolt).

További részletes információkért, kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

<https://sds.de-beer.com>

TISZTÍTÁS

1-051 Gun Cleaner

TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

Minimum 2 év; (normál tárolási körülmények esetében,
10°C–30°C / 50°F–90°F) (bontatlan doboz).

MEGJEGYZÉS

-