

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A(z) 8-514 HS420 Speed Clear termék kiváló minőségű, poliuretán átlátszó réteg, amely rendkívül tartós, amennyiben a(z) MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series termékre viszik fel, továbbá alkalmas gépjárművökon elvégzett javításokra is. Az átlátszó réteget kifejezetten olyan karosszériaműhelyek számára tervezték, ahol nagy forgalmat bonyolítanak le vagy rövid száradási időre van igény.

KEVERÉSI ARÁNY



3 : 1 Színtelen Lakk : Gyors Színtelen Lakk
Edző + 10% Uni Hígító
3 : 1 Színtelen Lakk : Gyors Színtelen Lakk
Edző + 10% 8-129 Speed Optimiser

A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,3-1,4	2,0-2,5/29-36

ALKALMAZÁS



1 1/2-2 réteg 40-70 µm (1,6-2,8 mil)

SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTENŐ SZÁRÍTÁS 20°C / 68°F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60°C / 140°F	
Szellőztetés	-	Szellőztetés	
Porszáraz	-	Porszáraz	
Szerelhető	-	Szerelhető	
Ragasztható	-	Ragasztható	
Csiszolható	-	Csiszolható	
Polírozható	-	Polírozható	



FELÜLET



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series.

A bázisfestékek teljesen meg kell száradnia.

FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



	UNI THINNER	8-539
Fazékidő (perc)	40	20

INFRAVÖRÖS SZÁRÍTÁS



TELJES VAKU KIKAPCSOLÁSA ÉS MEGFELELŐ TÁVOLSÁG ESETÉN	
Gyors szárítás	4 min. 50°C
Teljes szárítás	10 min. 65°C
Lásd az infrasugaras berendezés gyártói információit	

ALKOTÓ ELEMEEK



8-550 HS420 Speed Clear Hardener
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner
8-129 Speed Optimiser

ADALÉKANYAGOK



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Az edző előtt adja hozzá.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



Takarja ki az egész autót, hogy ne szálljon festékköd a felületre.



KÖVETKEZŐ RÉTEG



FIZIKAI ADATOK

EU SZABÁLYOZÁS		
VOC-kód	2004/42/IIIB(d)(420)360	
A használatra kész termék kategóriája (a 2004/42/EK irányelv alapján) és max. VOC-tartalma (ISO 11890-1/2).	IIIB/d. Fedőbevonat - összes típus. EU-határértékek: 420 g/L (2007) A termék VOC-tartalma maximum 360 g/L VOC.	
Kémiai Bázis	2K poliuretán fedőlak	
Fizikai Tulajdonságok	Viszkózitás (RTS)	18 Dincup 4 / 20°C
	Fajsúly (kg/l)	0,976
	Zárt edény lobbanáspont	39°C / 102,2°F
	Szilárd anyagok térfogat-%-a	50,8
	Gazdaságosság	10,2 m ² /L/50 µm
		415 ft ² /Gal/2 mil
	Fényesség	Magasfényű
	Szín	-

VÉDELEM

Használjon megfelelő védőmaszkot
(friss levegős védőmaszk javasolt).

További részletes információkért, kérjük, tekintse
meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

<https://sds.de-beer.com>

TISZTÍTÁS

1-051 Gun Cleaner

TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

Minimum 2 év; (normál tárolási körülmények esetében,
10 °C-30 °C / 50 °F-90 °F) (bontatlan doboz).

MEGJEGYZÉS