

INFORMASI UMUM

1-204 adalah finish kilau tinggi dan sangat mudah digunakan. Dapat dikeringkan dengan udara dan dikeringkan dengan paksa.

RASIO CAMPURAN



2 : 1 Clear lapisan : HS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner

Jika perlu encer dengan Uni Thinner.

SETUP GUN



	NOZZLE (MM)	TEKANAN UDARA (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Tangki tekanan	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

APLIKASI



2 lapisan 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

WAKTU TUNGGU DAN WAKTU KERING



	KERING UDARA 20°C / 68°F	KERING DIPANASKAN 60°C / 140°F
Waktu tunggu	5 - 10 menit	Waktu tunggu 5 - 10 menit
Bebas debu	20 - 30 menit	Bebas debu -
Kering sentuh	8 jam	Kering sentuh 25 - 35 menit
Kering untuk di-masking	-	Kering untuk di-masking Setelah dingin
Kering untuk diampelas	-	Kering untuk diampelas Setelah dingin
Kering untuk dipoles	8 jam	Kering untuk dipoles Setelah dingin



SUBSTRAT



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series and MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Lapisan tua yang diampelas dan telah dihilangkan minyaknya.

Baselapisan harus sepenuhnya kering.

POTLIFE



120 - 240 menit

PENGERINGAN INFRAMERAH



SETELAHFLASH OFF DAN PADA JARAK YANG TEPAT	
Panggang setengah	4 perc. 50°C
Panggang penuh	10 perc. 65°C
Lihat informasi Produsen IR	

KOMPONEN



47-20 2K Hardener Air Dry
47-55 MS Hardener Medium
47-35 MS Hardener Fast
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ZAT TAMBAHAN



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Tambahkan sebelum hardener.

PERSIAPAN PERMUKAAN



Tutupi seluruh kendaraan untuk menghilangkan penyemprotan yang tidak diinginkan.



LAPISANBERIKUTNYA



DATA FISIK

DATA FISIK 1-204 MS Clear Coat		
Basis Kimia	2K Poliuretan Selesai	
	Viskositas (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
Ciri-ciri fisik	Berat jenis (kg/l)	0,981
	Titik nyala kemasan tertutup	29°C / 84,2°F
	% volum padatan	36,9
	Ekonomi	7,4 m ² /L/50 µm
		300 ft ² /Gal/1,2 mil
	Kilau	Kilau Tinggi
	Warna	-



DEBEER
REFINISH

1-204
MS Clear Coat

PERLINDUNGAN



Gunakan perlindungan pernapasan yang sesuai (*kami merekomendasikan penggunaan respirator pasokan udara segar*).

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi tautan berikut untuk Lembar Data Keselamatan:

sds.de-beer.com

BERSIHKAN



1-051 Gun Cleaner

PENYIMPANAN WAKTU SIMPAN

Minimum 2 tahun; (dalam kondisi penyimpanan normal 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (kemasan belum dibuka).

CATATAN



Informasi spesifik untuk digunakan di Eropa (UE): Produk ini (siap digunakan) tidak sesuai dengan VOC. Silakan merujuk ke deklarasi VOC (2004/42 / EC).