1-7520
Epoxy Primer Grey

GENERELL INFORMASJON

1-7520 Epoxy Primer Grey er en epoksyprimer med god fyllevne med god motstandskraft mot kjemikalier, som er lett å sprøyte på. Vått-i-vått-påføring er mulig.

BLANDINGSFORHOLD

Sliping: 2 : 1 Primer : Hardener + 15% Uni Thinner
Uten sliping: 2 : 1 Primer : Hardener + 20% Uni Thinner

KOMPONENTER

1-70 Epoxy Primer Hardener
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

SPRØYTEPISTOL OPPSETT

	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE (høy overføring)	1,3-1,8	1,8-2,0/26-29
Luftfri/luftblanding	0,009-0,011"/40 °	160-200/2100-2900

TILSETNINGSSTOFFER

-

PÅFØRING

Sliping: 1–2 lag 50-80 µm (2,0–3,15 mil)
Uten sliping: 1 lag 50 µm (2,0 mil)

OVERFLATE FORBEREDELSER

Rengjøring: Rengjør med 1-951 Silicone Remover ved å bruke gni-på-/gni-av-metoden. Sliping: Slip overflaten grundig med tørre slipeplater – P180. For forberedelse av elektrogrunning og finisher fra originalprodusenten, skal det slipes med tørre plater med P240 eller skurepute. Rengjøring: Gjenta rengjøringsprosedyre etter preparering av substrat.

Basen må tørke fullstendig.

UTLUFTNING OG TØRKETIDER

LUFTTØRKING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	45 minutter	**Utluftning**	10 - 20 minutter
Støvtørr	45 minutter	**Støvtørr**	-
Tørr til å håndteres	16 timer	**Tørr til å håndteres**	60 minutter
Tørr til å tapes	16 timer	**Tørr til å tapes**	60 minutter
Tørr til å slipes	16 timer	**Tørr til å slipes**	60 minutter
Tørr til å poleres	-	**Tørr til å poleres**	-

Utluftningstider for vått-i-vått-påføring 45 minutter.

NESTE LAG

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

UNDERLAG

Herdede, nedslipte gamle malingssystemer på: Metall (Stål-sink-aluminium) eller nedslipt polyester nedslipt.

FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER 1-7520 Epoxy Primer Grey		
VOC-kode		2004/42/IIB(c)(540)534
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.		IIB/c. Grunning - Sparkelmasse/filler og generell (metall)grunning. EU grenseverdier: 540 g/l. (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 534 g/l VOC.
Kjemisk base	2K epoksygrunning	
Fysiske egenskaper	**Viskositet (sprøyteklar)**	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Spesifikk vekt (kg/l) sliping	1,239
	Spesifikk vekt (kg/l) uten sliping	1,232
	Flammepunkt lukket kopp	18,5°C / 65,3°F
	Volum % faste stoffer sliping	36,6
	Volum % faste stoffer uten sliping	35,6
	Forbruk sliping	6 m²/L/60 µm
		245 ft²/Gal/2,4 mil
	Forbrukuten sliping	12 m²/L/30 µm
		490 ft²/Gal/1,2 mil
	Glans	Matt
	Farge	Grå

POTLIFE VED 20°C (68°F)

24 timer

INFRARØD TØRKING

ETTER FULL UTLUFTNING MED RIKTIG AVSTAND	
Halvbrent	4 min. 50°C
Helbrent	40 min. 65°C
Se IR produsentinformasjon	

Dataene på dette arket angir typiske verdier. Siden påføringsvariabler er en viktig faktor for produktets ytelse, må denne informasjonen bare anses som veiledende. Valspar påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for bruken av denne informasjonen. Med mindre VALSPAR GIR SITT SKRIFTLIGE SAMTYKKE, gir VALSPAR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. DETTE GJELDER OGSÅ ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT BRUK ELLER FRIHET FRA PATENKRENKELSE. VALSPAR ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SÆRSKILTE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER. Den eneste tilgjengelige beføyelsen ved eventuelle feil i dette produktet er utskifting av det defekte produktet, eller tilbakebetaling av kjøpsprisen, etter vårt valg. © 2012 The Valspar Corporation. Med enerett.

Revision Date: April 2025

BESKYTTELSE

Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse
(vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

https://sds.de-beer.com

RENGJØRING

1-051 Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold 10 – 30°C / 50 – 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER

Kan slipes både vått og tørt På grunn av det store utvalget av aluminiumsdeler, ta første kontakt med leverandør.

Dataene på dette arket angir typiske verdier. Siden påføringsvariabler er en viktig faktor for produktets ytelse, må denne informasjonen bare anses som veiledende. Valspar påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for bruken av denne informasjonen. Med mindre VALSPAR GIR SITT SKRIFTLIGE SAMTYKKE, gir VALSPAR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. DETTE GJELDER OGSÅ ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT BRUK ELLER FRIHET FRA PATENKRENKELSE. VALSPAR ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SÆRSKILTE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER. Den eneste tilgjengelige beføyelsen ved eventuelle feil i dette produktet er utskifting av det defekte produktet, eller tilbakebetaling av kjøpsprisen, etter vårt valg. © 2012 The Valspar Corporation. Med enerett.

Revision Date: April 2025

valspar AUTOMOTIVE