

GENERELL INFORMASJON

30-49 HS Matting Agent er for glansreduksjon av serien MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series. Glansnivået avhenger av mengden 30-49 HS Matting Agent som tilsettes fargen, rekkevidden vil være fra halvglanset, silkematt til eggskallglans.

BLANDINGSFORHOLD



GLANS	GLANS LEVEL	(WEIGHT) MIXING RATIO (3000 / 30-49)	(VOLUME) BLANDEFORHOLD (MIX: HARDENER)	(VOLUME) THINNER UNI THINNER(%)
Halvglans	60-80	80/20	2 : 1	20%
Silkematt	40-60	50/50	3 : 1	20%
Egg Gloss	20-40	35/65	4 : 1	20%

KOMPONENTER



8-455 HS Matt Clear Coat Hardener
 8-129 HS420 Speed Optimiser
 1-231 Fade-Out Thinner

TILSETNINGSSTOFFER



SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,2 - 1,4	2/29
HE (høy overføring)	1,2 - 1,4	2,0 - 2,5 / 29 - 36
Trykketank	0,85 - 1,1	-
Luftfri/luftblanding	0,009" - 0,011"/40"	180 - 200

PÅFØRING



2 lag 30 - 50 µm (1,2 - 2,0 mil)

For å få best mulig resultat, må det andre laget med MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series påføres med 30-49 HS Matting Agent. Det første laget av MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series bør påføres jamfør TDS.

OVERFLATE FORBEREDELSE



Rens overflaten på forhånd med 1-951 Silicone Remover-våtserviert og tørk av til det er tørt. Puss overflaten med slipemiddel med P400 eller finere slipekorn. Fjern alt slipeavfall med trykkluft, slipestøvsuger og rengjør med 1-951 Silicone Remover-våtserviert og tørk overflaten tørt.



Basen må tørke fullstendig.

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-

NESTE LAG



UNDERLAG



Se TDS MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

FYSISKE DATA

FYSISKE DATA 30-49 HS Matting Agent		
Kjemisk base	Akrylharpiks med mattemidler	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	0,916
	Flammepunkt lukket kopp	27°C / 80,6°F
	Volum % faste stoffer	50,3
	Forbruk	-
	Glans	-
	Farge	Melkeaktig

POTLIFE VED 20°C (68°F)



30 minutter

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGJØRING



1-051 Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold 10 – 30°C / 50 – 90°F)
(uåpnet beholder).

NOTATER