

GENERELL INFORMASJON

30-69 HS Taping Additive fremskynder tørkeprosessen til HS420 topplakk og motvirker risiko for merker ved maskering i forbindelse med flerfarget arbeid på både kommersiell og personbil lakkering. 30-69 HS Taping Additive tillater deg å legge flere farger på kortere tid.

BLANDINGSFORHOLD



2 : 1 HS420 Top Coat : 8-465 BeroThane Hardener +
20% 30-69 HS Taping Additive

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,3	2/29
HE (høy overføring)	1,2-1,3	2,0-2,5/29-36
Trykktank	0,85-1,1	-
Luftfri/luftblanding	0,009"-0,011"/40"	180-200

PÅFØRING



1,5 - 2 lag 50-75 µm (2,0-3,0 mil)

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKNING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKNING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	-	Utluftning	5 minutter
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	10 minutter
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	Etter avkjøling
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	Etter avkjøling
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	Etter avkjøling

UNDERLAG



MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series bør bare påføres over godt slipt/skurt og avfettet primet bart stål, primet aluminium og primet plast. Velslipt GRP, primer fra originalprodusenten og gamle malingssystemer i god stand.

Påse at du velger egnet primer/sparkelmasse ved å sjekke TDS-en for primeren/sparkelmassen.

POTLIFE VED 20°C (68°F)



15 minutter

KOMPONENTER



MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
8-465 BeroThane Hardener
1-231 Fade-Out Thinner

TILSETNINGSSTOFFER



Berothane Thinner skal skiftes ut med
30-69 HS Taping Additive.

OVERFLATE FORBEREDELSE



Rens overflaten på forhånd med 1-951 Silicone Remover-våtserviert og tørk av til det er tørt. Puss overflaten med slipemiddel med P400 eller finere slipekorn. Fjern alt slipeavfall med trykkluft, slipestøvsuger og rengjør med 1-951 Silicone Remover-våtserviert og tørk overflaten tørt.



Basen må tørke fullstendig.

NESTE LAG



FYSISKE DATA

FYSISKE DATA 30-69 HS Taping Additive		
Kjemisk base	Blanding av organiske løsemidler med katalysator	
	Viskositet (sprøyteklar)	17 - 19 Dincup 4 / 20°C
	Spesifikk vekt (kg/l)	0,92
	Flammepunkt lukket kopp	27°C / 80,6°F
	Volum % faste stoffer	2,7
	Forbruk	-
	Glans	-
	Farge	-
	Fysiske egenskaper	-

BESKYTTELSE

Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse
(vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg
denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGJØRING

1-051 Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold
10 – 30°C / 50 – 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER