

GENERELL INFORMASJON

8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear er en hurtigtørkende, ripebestandig klarlakk i polyuretan. Denne klarlakken kan legges vått-i-vått, ingen utluftningstid er nødvendig mellom lagene. Tilbyr overlegen ripebestandighet, i situasjoner som bilvask med børster. Klarlakken tilbyr også korte tørketider ved 20°C og svært kort tørketid ved 40-60°C, sammenlignet med konvensjonelle klarlakker. Veldig enkel å bruke med fantastisk finish, overlegen flyt og utjevning. For påføring over MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series og MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series, egner seg for personbiler.

BLANDINGSFORHOLD



5 : 1 Clear coat : HS420 Hardener

KOMPONENTER



8-430 HS420 Hardener Very Fast
 8-440 HS420 Hardener Fast
 8-450 HS420 Hardener Medium
 8-460 HS420 Hardener Slow
 1-231 Fade-Out Thinner

Ingen tynner nødvendig.

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26
HE (høy overføring)	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26

TILSETNINGSSTOFFER



-

PÅFØRING



2 lag 35–45 µm (1,4–1,8 mil)

Ingen utluftning mellom lagene, påfør to fullstendige, våte lag

OVERFLATE FORBEREDELSE



-

Basen må tørke fullstendig.

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	20 - 25 minutter	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	45 - 75 minutter	Tørr til å håndteres	3 - 5 minutter
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	Etter avkjøling
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	Etter avkjøling
Tørr til å poleres	60 - 90 minutter	Tørr til å poleres	Etter avkjøling



NESTE LAG



-

UNDERLAG



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series og
 MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.

INFRARØD TØRKING



ETTER FULL UTLUFTNING MED RIKTIG AVSTAND	
Halvbrent	4 min. 50°C
Helbrent	10 min. 65°C
Se IR produsentinformasjon	

POTLIFE VED 20°C (68°F)



60 minutter

FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER 8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear		
VOC-kode	2004/42/IIIB(e)(840)510	
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.	IIIB/e. Spesialfinish - Alle typer. EU grenseverdier: 840 g/l (2007). Dette produktet inneholder maksimalt 510 g/l VOC.	
Kjemisk base	2K polyuretan-finish	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	12 - 14 Dincup 4 / 20°C
	Spesifikk vekt (kg/l)	0.978
	Flammepunkt lukket kopp	15°C / 57°F
	Volum % faste stoffer	35,3
	Forbruk	7.1 m²/L/50 µm
		385 ft²/Gal/2 mil
	Glans	Høyglans
Farge	-	

BESKYTTELSE

Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse
(vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg
denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGJØRING

1-051 Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold
10 – 30°C / 50 – 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER