

GENERELL INFORMASJON

9-819 WaterBase Underhood Additive er spesielt utviklet for reparasjoner i motorrommet med MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. For å forbedre gjennomherdingen, kjemikaliebestandigheten og holdbarheten til MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series uten klarlakk.

BLANDINGSFORHOLD



HARDENERS	900 ICRIS BLANDEFOR- MEL + 9-151 (GRAM)	TILSET- NING FOR INNVEDIG LAKKERING (GRAM)	HARDENER (GRAM)
2K	47-30 / 47-40 / 47-50 / 47-60	200	40
MS	47-35 / 47-55 / 47-65	200	40
HS	8-130 / 8-140 / 8-150 / 8-160	200	20
HS420	8-430 / 8-440 / 8-450 / 8-460 / 8-550	200	40
			12,5

Rør umiddelbart etter blanding.

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1,3	2/29
HE (høy overføring)	1,3	2/29

PÅFØRING



2 1/2 strøk 15-20 µm (0,6-0,8 mil)

1 meget tynt strøk etterfulgt av 2 strøk vått-i-vått til stykket er dekket. Metallic- og mica-farger: Etter blåsetørring, påfør et dråpestøk med 1 bar lufttrykk.

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKNING 20 °C / 68 °F	VARMETØRKNING 60 °C / 140 °F
Utluftning	Utluftning
Støvtørr	Støvtørr
Tørr til å håndteres	Tørr til å håndteres
Tørr til å tapes	Tørr til å tapes
Tørr til å slipes	Tørr til å slipes
Tørr til å poleres	Tørr til å poleres

UNDERLAG



9-819 WaterBase Underhood Additive blandet med MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series kan påføres alle 2K-primere/sparkelmasser og vått-i-vått-primere (unntatt etsprimer) som er maskinslipt med P400 eller finere. Slipete gamle lakksystemer som er i god tilstand og rengjort med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser.

POTLIFE VED 20°C (68°F)



60 minutter

KOMPONENTER



Se tabell over blandingsforhold.

TILSETNINGSSTOFFER



OVERFLATE FORBEREDELSE



Klargjør overflaten ved å rengjøre den med 1-951 Silicone Remover som strykes på og tørkes av. Slip overflaten med P360-P400 slipepapir. Fjern alle rester etter sliping med trykkluft/slipevakuum og rengjør med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser som strykes på og tørkes av.



Masker hele kjøretøyet for å unngå uønsket overspray.

NESTE LAG



Ikke påfør klarlakk over MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series som er blandet med 9-819 WaterBase Underhood Additive.

FYSISKE DATA

FYSISKE DATA 9-819 WaterBase Underhood Additive		
Kjemisk base	Akryldispersjon	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	1,042
	Flammepunkt lukket kopp	-
	Volum % faste stoffer	29,8
	Forbruk	-
	Glans	-
	Farge	Melkeaktig

BESKYTTELSE

Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse
(vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg
denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

RENGJØRING

9-852 WaterBase 900+ Series Gun Cleaner

Rengjør sprøytepipstolen umiddelbart etter bruk.

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 1 år, (under normale lagringsforhold 10-30°C / 50 - 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER

Hvis 9-819 WaterBase Underhood Additive has i MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series, kan dette føre til en liten fargeendring. Anbefales ikke på bilens utside.