

GENERELL INFORMASJON

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series er en vannbasert lakkbeskyttelse (base-coat) i et klarlakk-over-base-system. Passer for personbiler, rallybiler og kommersielle kjøretøy. Med et komplett utvalg av fargelakker som gir deg muligheten til å blande de vanligste fargene fra originalprodusenten på markedet.

BLANDINGSFORHOLD



Thinner is implemented in the colour formulation.

Tilpassede formler legger til 10-20% 9-151 WaterBase 900+ Series Thinner.



Rist lett.

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	1.3	Vennligst se det vedlagte bilag
HE (høy overføring)	1.3	Vennligst se det vedlagte bilag

PÅFØRING



Påfør egnet klarlakk innen 8 timer. Etter 8 timer matt ned og påfør ny base.

Se vedlegg vedlagt.

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	Inntil tørr	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-

Se vedlegg vedlagt.

UNDERLAG



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series bør bare påføres over godt slipt/skurt og avfettet primet bært stål, primet aluminium og primet plast. Velslipt GRP, primer fra originalprodusenten og gamle malingssystemer i god stand.

Påse at du velger egnet primer/sparkelmasse ved å sjekke TDS-en for primeren/sparkelmassen.

POTLIFE VED 20°C (68°F)



6 måneder

Angitt potlife gjelder kun for sprøytklare farger som ikke er aktivert med 9-910 WaterBase 900+ Herder.

Potlife for aktiverte farger er 30-60 minutter.

KOMPONENTER



9-151 WaterBase 900+ Series Thinner
9-910 WaterBase 900+ Hardener

Denne herderen er kun egnet i kombinasjon med HS420 klarlakker.

TILSETNINGSSTOFFER



9-819 WaterBase Underhood Additive
59-11 /.../ 59-22 Mysterious Colours

Når du tilfører 59-11 /.../ 59-22 Mystiske farger (Mysterious Colours) rist den lille flasken intensivt i 2 minutter før bruk.

OVERFLATE FORBEREDELSE



Rens overflaten på forhånd med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser-våtserviert og tork av til det er tørt. Puss overflaten med slpemiddel med P400 eller finere slpekorn. Fjern alt slipeavfall med trykkluft, slipestøvsuger og rengjør med 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser-våtserviert og tork overflaten tørr.



Basen må tørke fullstendig.

NESTE LAG



Alle De Beer gjeldende klare lakker.

INFRARØD TØRKING



ETTER FULL UTLUFTNING MED RIKTIG AVSTAND	
Halvbrent	5 min. 60°C
Helbrent	-
Se IR produsentinformasjon	

FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series		
VOC-kode		2004/42/IIIB(d)420)418
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.		IIB/d. Toppbelegg – Alle typer. EU grenseverdier: 420 g/l. (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 418 g/l VOC.
Kjemisk base	Akryldispersjon	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	1.008
	Flammepunkt lukket kopp	61°C / 141,8°F
	Volum % faste stoffer	14
	Forbruk	7 m²/L/20 µm
		280 ft²/Gal/0.8 mil
	Glans	-
	Farge	-

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse
(vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg
denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGJØRING



9-852 WaterBase 900+ Series Gun Cleaner

**Etter rengjøring av sprøytepistolen må du grundig blåse
sprøytepistolen tørr med trykkluft.**

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 1 - 2 år; (Ved normale lagringsforhold 5°C - 30°C)
(uåpnet beholder). For å forhindre frysing, må ikke produktet utsettes
for temperaturer under 5°C under transport og oppbevaring.

Se vedlegg vedlagt.

NOTATER

