

ALGEMENE INFORMATIE

1-15 Washprimer is een wasprimer met ets- en passiveringseigenschappen. Niet aanbrengen onder polyester spuitplamuur of op thermoplastische TPA-lagen. Gebruik altijd wasprimer als u niet zeker bent van het type aluminium. Gebruik wasprimer niet als een shopprimer. Plaats een onafgewerkte auto met wasprimer nooit in een vochtige omgeving. Het beste resultaat wordt verkregen als in de ochtend en in de namiddag vers materiaal wordt gemengd in een glazen of kunststof pot.

MENGVERHOUDING



1:1 Washprimer : Washprimer Hardener

SPIJT INSTELLEN



	SPIJTOPENING (MM)	SPIJTDRIK (BAR PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/21-26
Airless / Airmix	0,009"/65**	140/160

APPLICATIE



1 laag 10 - 20 µm (0,4-0,8 mil).

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



LUCHTDROGEN 20°C / 68°F		GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F	
Uitdampen	5 - 10 minuten	Uitdampen	-
Stofdroog	10 - 15 minuten	Stofdroog	-
Montagedroog	-	Montagedroog	-
Afplakbaar	-	Afplakbaar	-
Schuurbaar	-	Schuurbaar	-
Poetsbaar	-	Poetsbaar	-

ONDERGROND(EN)



Uitgeharde oude coatings, staal, gegalvaniseerd staal en de meeste soorten aluminium.

Opmerking: Niet gebruiken op thermoplastische (TPA) lagen.

VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)



Max. 480 minuten

PRODUCTEN



1-10 Washprimer Hardener

ADDITIEVEN



VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVAK



Reinig het oppervlak vooraf met 1-951 Silicone Remover, droog wrijven voordat het product verdampt is. Schuur het oppervlak met een korrel P180-P240. Verwijder al het schuurstof met perslucht, stofzuiger, reinig door 1-951 Silicone Remover droog te wrijven voordat het product verdampt is



Dek het voertuig compleet af om vervuiling van overspray te voorkomen.

VOLGENDE LAAG



Alle 2K surfacers en primers, behalve epoxyprimer.

FYSISCHE GEGEVENS

EU-VERORDENINGEN		
VOC-Code		2004/42/IIIB(c)(780)716
Subcategorie van het product (volgens richtlijn 2004/42/EC) en max. VOC-inhoud (ISO 11890-1/2) van het gebruiksklare product.		IIIB/c. Primer - Wash Primer. EU grenswaarden: 780 g/l. (2007) Dit product bevat een maximum van 716 g/l VOC.
Chemische Basis		Speciale harsen, chromatovrije antioxiestpigmenten en milde oplosmiddelen
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RTS)	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Soortelijk gewicht (kg/l)	0,968
	Vlampunt	16°C / 60,8°F
	Vol.% Vaste Stoffen	14,6
	Uitspuitvermogen	6 m²/L/25 µm 245 ft²/Gal/1 mil
	Glans	Mat
	Kleur	Beige

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming
(wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).

Voor meer gedetailleerde informatie volg
deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN

