DEBEER REFINISH

1-204
MS Clear Coat

ALGEMENE INFORMATIE

1-204 MS Clear Coat is een hoogglanzende transparante afwering die zeer eenvoudig te gebruiken is. Zowel aan de lucht als geforceerd drogen mogelijk.

MENGVERHOUDING

2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner

Indien nodig verdunnen met uni verdunningsmiddel.

SPUIT INSTELLEN

	SPUITOPENING (MM)	SPUITDRUK (BAR PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Drukvat	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

APPLICATIE

2 laag 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN

LUCHTDROGEN 20°C / 68°F		GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F	
Uitdampen	5 - 10 minuten	**Uitdampen**	5 - 10 minuten
Stofdroog	20 - 30 minuten	**Stofdroog**	-
Montagedroog	8 uren	**Montagedroog**	25 - 35 minuten
Afplakbaar	-	**Afplakbaar**	Na afkoeling
Schuurbaar	-	**Schuurbaar**	Na afkoeling
Poetsbaar	8 uren	**Poetsbaar**	Na afkoeling

ONDERGROND(EN)

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
en MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.
Geschuurde en ontvette oude lagen.

Basecoat moet volledig droog zijn.

VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)

120 - 240 minuten

INFRAROOD DROGEN

NA HET VOLLEDIG UITDAMPEN EN OP DE JUISTE AFSTAND	
Half-bake	4 minuten 50°C
Full-bake	10 minuten 65°C
Zie IR-informatie van de fabrikant	

PRODUCTEN

47-20 2K Hardener Air Dry
47-55 MS Hardener Medium
47-35 MS Hardener Fast
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ADDITIEVEN

47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Toevoegen voor verharder wordt toegevoegd.

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

-

Dek het voertuig compleet af om vervuiling door overspray te voorkomen.

VOLGENDE LAAG

-

FYSISCHE GEGEVENS

FYSISCHE GEGEVENS 1-204 MS CLEAR COAT		
Chemische Basis	**2K Polyurethaan afwerking**	
Fysische Eigenschappen	**Viscositeit (RTS)**	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Soortelijk gewicht (kg/l)	0,981
	Vlampunt	29°C / 84,2°F
	Vol.% Vaste Stoffen	36,9
	Uitspuitvermogen	7,4 m^2/L/50 µm
		300 ft^2/Gal/1,2 mil
	Glans	Hoogglans
	Kleur	-

De hier vermelde informatie betreft typische waarden. Applicatievariabelen zijn een belangrijke factor bij de productprestaties. Deze informatie dient daarom uitsluitend als algemene richtlijn. Valspar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie. TENZIJ VALSPAR SCHRIFTELIJK ANDERSZINS BEPAALT GEEFT VALSPAR GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VRIJHEID VAN INBREUK OP OCTROOIEN. VALSPAR IS ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE Uw enige rechtsmiddel in geval van eventuele defecten aan dit product is de vervanging van het defecte product of een restitutie van het aankoopbedrag (naar uw keuze). © 2025 The Valspar Corporation. Alle rechten voorbehouden

Revision Date: August 2025

valspar AUTOMOTIVE

1-204
MS Clear Coat

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming *(wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).*

Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

https://sds.de-beer.com

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN



Specifieke informatie voor gebruik in Europa (EU): Dit (gebruiksklare) product is niet VOC-conform. Zie de VOC-verklaring (2004/42/EC).

De hier vermelde informatie betreft typische waarden. Applicatievariabelen zijn een belangrijke factor bij de productprestaties. Deze informatie dient daarom uitsluitend als algemene richtlijn. Valspar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie. TENZIJ VALSPAR SCHRIFTELIJK ANDERSZINS BEPAALT GEEFT VALSPAR GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VRIJHEID VAN INBREUK OP OCTROOIEN. VALSPAR IS ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE Uw enige rechtsmiddel in geval van eventuele defecten aan dit product is de vervanging van het defecte product of een restitutie van het aankoopbedrag (naar uw keuze). © 2025 The Valspar Corporation. Alle rechten voorbehouden

Revision Date: August 2025