

ALGEMENE INFORMATIE

1-204 MS Clear Coat is een hoogglanzende transparante afwerking die zeer eenvoudig te gebruiken is. Zowel aan de lucht als geforceerd drogen mogelijk.

MENGVERHOUDING



2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner
Indien nodig verdunnen met uni verdunningsmiddel.

SPUIT INSTELLEN



	SPUITOPENING (MM)	SPUITDRUK (BAR PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Drukvat	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

APPLICATIE



2 laag 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



	LUCHTDROGEN 20°C / 68°F	GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F
Uitdampen	5 - 10 minuten	Uitdampen 5 - 10 minuten
Stofdroog	20 - 30 minuten	Stofdroog -
Montagedroog	8 uren	Montagedroog 25 - 35 minuten
Afplakbaar	-	Afplakbaar Na afkoeling
Schuurbaar	-	Schuurbaar Na afkoeling
Poetsbaar	8 uren	Poetsbaar Na afkoeling



ONDERGROND(EN)



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
en MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.
Geschuurde en ontvette oude lagen.

Basecoat moet volledig droog zijn.

VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)



120 - 240 minuten

INFRAROOD DROGEN



NA HET VOLLEDIG UITDAMPEN EN OP DE JUISTE AFSTAND	
Half-bake	4 minuten 50°C
Full-bake	10 minuten 65°C

Zie IR-informatie van de fabrikant

PRODUCTEN



47-55 MS Hardener Medium
47-35 MS Hardener Fast
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ADDITIEVEN



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Toevoegen voor verharder wordt toegevoegd.

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK



-
Dek het voertuig compleet af om vervuiling door overspray te voorkomen.



VOLGENDE LAAG



-

FYSISCHE GEGEVENS

FYSISCHE GEGEVENS 1-204 MS CLEAR COAT			
Chemische Basis	2K Polyurethaan afwerking		
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RT5)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C	
	Soortelijk gewicht (kg/l)	0,981	
	Vlampunt	29°C / 84,2°F	
	Vol.% Vaste Stoffen	36,9	
	Uitsluitvermogen	7,4 m ² /L/50 µm	
		300 ft ² /Gal/1,2 mil	
	Glans	Hoogglans	
	Kleur	-	



DEBEER
REFINISH

1-204
MS Clear Coat

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming (wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).

Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN



Specifieke informatie voor gebruik in Europa (EU): Dit (gebruiksklare) product is niet VOC-conform. Zie de VOC-verklaring (2004/42/EC).