

## ALGEMENE INFORMATIE

47-49 2K Matting Agent is ontwikkeld voor de glans van MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series te verminderen.

## MENGVERHOUDING



GLANS NIVEAU	GLANS EENHEDEN	MENGVERHOUDING	HS VERHARDER	2K/MS VERHARDER	UNI VERDUNNER
Semi-glans	60-80	80/20	3:1	2:1	0-5%
Satijnglans	40-60	50/50	3:1	2:1	0-5%
Ei glans	20-40	35/65	3:1	2:1	0-5%

**Meng grondig voor het toevoegen van de verharder. Indien nodig verdunnen met uni-verdunner.**

## SPIJT INSTELLEN



	SPIJTOPENING (MM)	SPIJTDRIJK (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Drukvat	2,2-2,5	3,0-5,0/44-73
Airless / Airmix	0,015"/40"	160-200

## APPLICATIE



2 laag 40 - 60 µm (1,4-2,2 mil)

## UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



	Luchtdrogen 20°C / 68°F	Geforceerd Drogen 60°C / 140°F	
Uitdampen	-	Uitdampen	-
Stofdroog	-	Stofdroog	-
Montagedroog	-	Montagedroog	-
Afplakbaar	-	Afplakbaar	-
Schuurbaar	-	Schuurbaar	-
Poetsbaar	-	Poetsbaar	-



## ONDERGROND(EN)



Zie TDS MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series.

## VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)



## PRODUCTEN



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series  
 47-20 2K Hardener Air Dry  
 47-35 MS Hardener Fast  
 47-55 MS Hardener Medium  
 47-65 MS Hardener Slow  
 8-130 HS Hardener Very Fast  
 8-140 HS Hardener Fast  
 8-150 HS Hardener Medium  
 8-160 HS Hardener Slow  
 1-141 Uni Thinner Fast  
 1-151 Uni Thinner Medium  
 1-161 Uni Thinner Slow

## ADDITIEVEN



## VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVAK



Reinig het oppervlak vooraf met 1-951 Silicone Remover, afvegen voordat het product verdampt is. Schuur het oppervlak met een schuurmiddel met een korrel van P400 of fijner. Verwijder al het schuurstof met perslucht, schuurvacuüm, reinig door 1-951 Silicone Remover af te vegen voordat het product verdampt is.



**Dek het voertuig compleet af om vervuiling door overspray te voorkomen.**

## VOLGENDE LAAG



## FYSISCHE GEGEVENS

FYSISCHE GEGEVENS 47-49 2K Matting Agent		
Chemische Basis	Acrylaathars met matteermiddelen	
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RTS)	-
	Soortelijk gewicht (kg/l)	1.035
	Vlampunt	26°C / 78.8°F
	Vol.% Vaste Stoffen	29.9
	Uitspuitvermogen	-
	Glans	-
	Kleur	Melkachtig

## BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming (*wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker*).

Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

[https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose\\_localization](https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization)

## REINIGING



1-051 Gun Cleaner

## HOUDBAARHEID



Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

## OPMERKINGEN

