

ALGEMENE INFORMATIE

47-59 1K Binder is een additief om MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series of 1-204 MS Clear Coat om te zetten in een 1K afwerking, met uitstekende droogeigenschappen.

MENGVERHOUDING



2 : 1 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 of 1-204 MS Clear Coat : + 50% Thinner

SPIJT INSTELLEN



	SPUITOPENING (MM)	SPIJTDRIK (BAR PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

APPLICATIE



2 - 3 laag 50 - 60 µm (1,6-2,2 mil)

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



	LUCHTDROGEN 20°C / 68°F	GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F		
Uitdampen	-	Uitdampen	-	
Stofdroog	-	Stofdroog	-	
Montagedroog	2 - 2,5 uren	Montagedroog	-	
Afplakbaar	-	Afplakbaar	-	
Schuurbaar	-	Schuurbaar	-	
Poetsbaar	-	Poetsbaar	-	



ONDERGROND(EN)



47-59 1K Binder moet aangebracht worden op goed geschuurd en ontvet voorgegrond blank staal en voorgegrond aluminium. Goed geschuurde glasvezel versterkte polyester, OEM-primer en oude laksystemen in goede staat.

VERWERKINGSTIJD



-

PRODUCTEN



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 1-204 MS Clear Coat
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

Geen verharder toevoegen.

ADDITIEVEN



-

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVAK



Reinig het oppervlak vooraf met 1-951 Silicone Remover, droog wrijven voordat het product verdampt is. Schuur het oppervlak met een korrel P400 of fijner. Verwijder al het schuurstof met perslucht, stofzuiger, reinig door 1-951 Silicone Remover droog te wrijven voordat het product verdampt is



Dek het voertuig compleet af om vervuiling van overspray te voorkomen.

VOLGENDE LAAG



-

FYSISCHE GEGEVENS

FYSISCHE GEGEVENS 47-59 1K Binder		
Chemische Basis	2-componenten hydroxylacrylaatharsen	
Fysische Eigenschappen	Viscositeit (RT5)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Soortelijk gewicht (kg/l)	0,975
	Vlampunt	47°C / 116,6°F
	Vol.% Vaste Stoffen	38,7
	Uitspuitvermogen	-
	Glans	Hoogglans
	Kleur	-

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming
(wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).

Voor meer gedetailleerde informatie volg
deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN



-