

ALGEMENE INFORMATIE

8-104 HS Clear Coat is een eenvoudig aan te brengen hoogglanzende HS afwerking. Uitstekende droogeigenschappen, zowel bij aan de lucht als geforceerd drogen. Eenvoudig te polijsten na uitharding.

MENGVERHOUDING



2 : 1 Clear Coat : HS Hardener + 0 - 5% Uni Thinner

SPUIT INSTELLEN



| | SPUITOPENING (MM) | SPUITDRUK (BAR PSI) |
|------|-------------------|---------------------|
| HVLP | 1,2-1,4 | 2/29 |
| HE | 1,2-1,4 | 1,8-2,0/26-29 |

APPLICATIE



1½ - 2 laag 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN



| | LUCHTDROGEN 20°C / 68°F | GEFORCEERD DROGEN 60°C / 140°F |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Uitdampen | 5 - 10 minuten | Uitdampen 5 - 10 minuten |
| Stofdroog | 20 - 30 minuten | Stofdroog - |
| Montagedroog | 5 - 12 uren | Montagedroog 20 - 40 minuten |
| Afplakbaar | - | Afplakbaar Na afkoeling |
| Schuurbaar | - | Schuurbaar Na afkoeling |
| Poetsbaar | 5 - 12 uren | Poetsbaar Na afkoeling |



ONDERGROND(EN)



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
en MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.
Geschuurde en ontvette oude lagen.

Basecoat moet volledig droog zijn.

VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)



60 - 120 minuten

PRODUCTEN



8-130 HS Hardener Very Fast
8-140 HS Hardener Fast
8-150 HS Hardener Medium
8-160 HS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

ADDITIEVEN



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Toevoegen voor verharder wordt toegevoegd.

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK



-
Dek het voertuig compleet af om vervuiling van overspray te voorkomen.



VOLGENDE LAAG



-

FYSISCHE GEGEVENS

| FYSISCHE GEGEVENS 8-104 HS CLEAR COAT | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Chemische Basis | 2K Polyurethaan afwerking | |
| Fysische Eigenschappen | Viscositeit (RT5) | 16 - 18 Dincup 4 / 20°C |
| | Soortelijk gewicht (kg/l) | 1 |
| | Vlampunt | 30°C / 86°F |
| | Vol.% Vaste Stoffen | 42,8 |
| | Uitspuitvermogen | 8,6 m²/L/50 µm 350 ft²/Gal/2 mil |
| | Glans | Hoogglans |
| | Kleur | - |

BESCHERMING



Gebruik de juiste ademhaling bescherming (wij adviseren een vol-gelaats verse lucht masker).

Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het Veiligheidsinformatieblad:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGING



1-051 Gun Cleaner

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar; (onder normale opslagomstandigheden
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (in ongeopende container).

OPMERKINGEN



**Specifieke informatie voor gebruik in Europa
(EU): Dit (gebruiksklare) product is niet VOC-
conform. Zie de VOC-verklaring (2004/42/EC).**