

معلومات عامة

HS Clear Coat هو طلاء عالي الثبات (HS) شديد اللصق سهل الاستخدام. خصائص تنشيف ممتازة وتنشيف هوائي وتنشيف حراري. يسهل تلميعه بعد التنشيف.

المكونات

2K Hardener Air Dry 47-20
47-30 2K Hardener Very Fast
47-40 2K Hardener Fast
47-50 2K Hardener Medium
47-60 2K Hardener Slow
47-35 MS Hardener Fast
47-55 MS Hardener Medium
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner



نصائح : يجب استخدام 2K Hardener Air Dry 47-20 في إعادة إصلاح البقع في درجات حرارة منخفضة.

المضافات

2K Structure Coat Fine 1-060
2K Structure Coat Coarse 1-065
2K Elastic 47-39
الإضافة قبل المندشف.


إعداد السطح

تغطية كامل السيارة لتفادي رذاذ الصيغ.


الطبقة التالية

نسبة خلط

1 : 2 طلاء شفاف: المندشف 5% - 0 HS مرقق
يتم الترقيق إذا لزم الأمر بمرقق أحادي.


ضبط مسدس الطلاء

منفذ (مم)	ضغط هوائي	
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
خزان الضغط	1,0-1,2	3,5-4,5/51-65


تطبيق

2 - 3 طبقة طلاء 40 - 50 ميكرون (1,57-2,0 ميل)


أوقات التبخر والتنشيف

تنشيف هوائي 20°C / 68°F		تنشيف حراري 60°C / 140°F	
نقطة التبخر	لا غبار	نقطة التبخر	لا غبار
ناشف للعمل عليه	12 ساعات	ناشف للعمل عليه	25 - 35 دقائق
ناشف للصلق عليه	-	ناشف للصلق عليه	بعد التبريد
ناشف للصفرة	-	ناشف للصفرة	بعد التبريد
ناشف للتلميع	12 ساعات	ناشف للتلميع	بعد التبريد


ركائز

يتوجب أن يكون صيغ البازكوت كامل النشاف. MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. طبقات قديمة خالية من الشحوم ومصنفة.


حياة الوعاء

ساعتين (1) إلى أربع (2) ساعات



حياة الوعاء عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت)

البيانات الفنية 2K Clear Coat 1-103	
قاعدة كيميائية	طلاء بولي يوريثان 2K
الخصائص الفيزيائية	اللزوجة (RTS)
	الوزن النوعي (كجم / لتر)
	نقطة التبخر
	% نسبة المواد الصلبة
	اقتصاد
لصق	شديد اللصق
اللون	-

الحماية

أستعمال معدات تنفس للحماية (ننصح بكمامة تنفس ذات توريد هواء نقي مباشر) لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى زيارة الرابط التالي لورقة بيانات السلامة:

<https://sds.de-beer.com>



تنظيف

Gun Cleaner 1-051



تخزين / عمر العبوة

أقل عدد سنوات 2 (في شروط تخزين عادية 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (علب غير مفتوحة).

ملاحظات

*معلومات خاصة للاستعمال ضمن الاتحاد الأوروبي هذا المنتج (جاهز للاستعمال) غير مطابق للمواصفات الأوروبية VOC. الرجاء مراجعة النصوص المختصة (EC/2004/42).

