1-204
MS Clear Coat

معلومات عامة

MS Clear Coat 1-204 هو طلاء شفاف شديد اللمعان سهل الاستخدام. يمكن تنشيفه هوائيًا وبالنفخ على حد السواء.

نسبة خلط

2 : 1 طلاء شفاف: المصلب 10% - 0 + MS مذيب أحادي

قم بالإذابة إذا لزم الأمر بمذيب أحادي

المكونات

MS Hardener Medium 47-55
MS Hardener Fast 47-35
MS Hardener Slow 47-65
Uni Thinner Fast 1-141
Uni Thinner Medium 1-151
Uni Thinner Slow 1-161
Spot Repair Thinner 47-91
Fade-Out Thinner 1-231

ضبط مسدس الطلاء

	منفث (مم)	ضغط هوائي
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
خزان الضغط	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

المضافات

2K Elastic 47-39
2K Structure Coat Fine 1-060
2K Structure Coat Coarse 1-065

الإضافة قبل المصلب.

تطبيق

2 طبقة طلاء 50 - 60 ميكرون (2,0-2,4 ميل)

إعداد السطح

-

تغطيت كامل السيارة لتفادي رذاذ الصبغ

أوقات التبخير والتنشيف

تنشيف هوائي 20°C / 68°F		تنشيف حراري 60°C / 140°F	
نقطة التبخير	5 - 10 دقائق	**نقطة التبخير**	5 - 10 دقائق
لا غبار	20 - 30 دقائق	**لا غبار**	-
ناشف للعمل عليه	8 ساعات	**ناشف للعمل عليه**	25 - 35 دقائق
ناشف للصق عليه	-	**ناشف للصق عليه**	بعد التبريد
ناشف للصنفرة	-	**ناشف للصنفرة**	بعد التبريد
ناشف للتلميع	8 ساعات	**ناشف للتلميع**	بعد التبريد

الطبقة التالية

-

ركائز

MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series و MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. طبقات قديمة خالية من الشحوم ومصنفرة.

يتوجب أن يكون صبغ البازكوت كامل النشاف

التجفيف بالأشعة تحت الحمراء

بعد وقت التبخير الكامل وعلى مسافة مناسبة	
نصف تصنيع	4 دقيقة C·50
تصنيع كامل	10 دقيقة C·65
راجع معلومات IR المصنّعة	

حياة الوعاء عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت)

2-4 ساعات

تمثل البيانات الواردة في هذه الورقة قيمًا نموذجية، ونظرًا إلى أن متغيرات التطبيق تعد عاملاً أساسيًا في أداء المنتج، يجب ألا تُستخدَم هذه المعلومات إلا كدليل عام. ولا تتحمل Valspar أي التزام أو مسؤولية جراء استخدام هذه المعلومات. كما أن VALSPAR لا تقدم ضمانات صريحة أو ضمنية وتتنصل من كل الضمانات الضمنية، بما في ذلك ضمانات صلاحية العرض في السوق أو ملاءمته لاستخدام محدد أو خلوه من انتهاكات براءة الاختراع، ما لم توافق على غير ذلك كتابيًا. ولن تتحمل VALSPAR مسؤولية أي تعويضات استثنائية أو عرضية أو تبعية، والتعويض الوحيد المكفول لك هو استبدال المنتج المعيب أو استعادة سعر الشراء وفقًا لاختيارنا. حقوق نشر 2021 شركة Valspar b.v.جميع الحقوق محفوظة.

June 2024 :Revision Date

1-204
MS Clear Coat

البيانات الفعلية

البيانات الفعلية MS Clear Coat 1-204		
قاعدة كيميائية	طلاء بولي يوريثان 2K	
الخصائص الفيزيائية	اللزوجة **(RTS)**	Dincup 4 / 20°C 18 - 17
	الثقل النوعي **(كجم / لتر)**	0,981
	نقطة التبخير	29°C / 84,2°F
	٪ نسبة المواد الصلبة	36,9
	اقتصاد	7,4m²/L/50 µm
		ft²/Gal/1,2 mil 300
	لمعان	شديد اللمعان
	اللون	-

الحماية

أستعمال معدات تنفس للحماية (ننصح بكمامة تنفس ذات توريد هواء نقي مباشر) لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى زيارة الرابط التالي لورقة بيانات السلامة:

SDS DeBeer

تنظيف

Gun Cleaner 1-051

تخزين / عمر العبوة

يمكن العثور بنظرة عامة على مدة الصلاحية المحدثة من خلال النقر على الرابط التالي

Shelf life overview DeBeer

ملاحظات

يتم تحديد جميع خصائص المنتج المبلغ عنها
في TDS عند درجة حرارة 20 درجة مئوية ما
لم ينص على خلاف ذلك.

"معلومات خاصة للاستعمال ضمن الاتحاد الأوروبي هذا المنتج (جاهز للاستعمال) غير مطابق للمواصفات الأوروبية VOC. الرجاء مراجعة النصوص المختصة (EC/2004/42).

تمثل البيانات الواردة في هذه الورقة قيمًا نموذجية، ونظرًا إلى أن متغيرات التطبيق تعد عاملاً أساسيًا في أداء المنتج، يجب ألا تُستخدَم هذه المعلومات إلا كدليل عام. ولا تتحمل Valspar أي التزام أو مسؤولية جراء استخدام هذه المعلومات. كما أن VALSPAR لا تقدم ضمانات صريحة أو ضمنية وتتنصل من كل الضمانات الضمنية، بما في ذلك ضمانات صلاحية العرض في السوق أو ملاءمته لاستخدام محدد أو خلوه من انتهاكات براءة الاختراع، ما لم توافق على غير ذلك كتابيًا. ولن تتحمل VALSPAR مسؤولية أي تعويضات استثنائية أو عرضية أو تبعية، والتعويض الوحيد المكفول لك هو استبدال المنتج المعيب أو استعادة سعر الشراء وفقًا لاختيارنا. حقوق نشر 2021 شركة Valspar b.v.جميع الحقوق محفوظة.

June 2024 :Revision Date