

ALLMÄN INFORMATION

1-093 Colour Additive Blue är en tillsats för (att blanda färger i) MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series för att framställa specialfärger (motorer, etc.). Högt koncentrerade bläcklösningar i olika färger. 1-093 Colour Additive Blue fungerar som en thinner, så basbeläggningen måste inte tunnas ut med 100%. Procentandelen thinner som måste tillsättas beror på procentandelen 1-093 Colour Additive Blue som används. Om t.ex. 20% 1-093 Colour Additive Blue tillsätts i formuleringen ska blandningen tunnas ut med 60%. (Späds ut vid behov ut med 1-151 Uni Thinner Medium) Lagerhåll endast färdiga MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series i färgbehållare av plast.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



Beror på receptet på motorcykel färgerna i ICRIS Färgsystem.

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,6-1,8/23-26

APPLICERING



2 - 3 beläggningar 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil)

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



LUFTTORKA 20 °C / 68 °F		PÅSKYNNAD TORKNING (UGNSTORKNING) 60 °C / 140 °F	
Avluftning	Tills den är torr	Avluftning	-
Dammtorr	10 - 15 minuter	Dammtorr	-
Hanterbar	-	Hanterbar	-
Tejpbar	-	Tejpbar	-
Slipbar	-	Slipbar	-
Polerbar	-	Polerbar	-

SUBSTRAT



1-093 Colour Additive Blue ska endast appliceras över välslipad och avfettad grundmålat bart stål och grundmålad aluminium. Välslipad glasfiber, polyesterfyllmedel, OEM-grundfärg och gamla lacksystem i gott skick.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



Blandade färger har begränsad brukstid.

KOMPONENTER



MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
1-151 Uni Thinner Medium

TILLSATSER



FÖRBEHANDLING AV YTA



Rengör ytan med 1-951 Silicone Remover och torka torrt. Slipa ytan med ett sandpapper med kornstorlek P400 eller finare. Avlägsna allt slipdamm med hjälp av tryckluft eller slipdamm sugare, rengör med 1-951 Silicone Remover och torka torrt.



Maskera hela fordonet för att förhindra risken för oönskad översprejning.

NÄSTA VARV



FYSISKA DATA

FYSISKA EGENSKAPER 1-093 Colour Additive Blue		
Kemisk Bas	Bläcklösning	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	-
	Netto vikt (kg/l)	0,911
	Flampunkt	33,5°C / 82,3°F
	Vol. % solid	12
	Ekonomi	6 m ² /L/20 µm 240 ft ² /Gal/0,8 mil
	Glans	-
	Färg	-

SKYDD

Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

RENGÖRING

1-051 Gun Cleaner

LAGRINGSTID

Minst fyra år (under normala förvaringsförhållanden 10-30°C) (öppnad behållare).

NOTERINGAR

-