

ALLMÄN INFORMATION

1-185 1K Primer är en grundfärg för användning som tätningsmedel på OEM-delar och genomslipade områden. Det är en snabbtorkande produkt med god vidhäftning och tätning samt goda rostskyddsegenskaper.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



4 : 1 Primer : Uni Thinner

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE	1,3-1,4	1,5-1,8/22-26

APPLICERING



1 - 3 beläggningar 10 - 35 µm (0,4-1,4 mil)

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



LUFTTORKA 20 °C / 68 °F		PÅSKYNDAD TORKNING (UGNSTORKNING) 60 °C / 140 °F	
Avluftning	5 - 10 minuter	Avluftning	5 - 10 minuter
Dammtorr	-	Dammtorr	-
Hanterbar	0,5 - 1 timme	Hanterbar	15 - 20 minuter
Tejpbär	-	Tejpbär	15 - 20 minuter
Slipbar	-	Slipbar	15 - 20 minuter
Polerbar	-	Polerbar	-



SUBSTRAT



Avfettade och slipade nya OEM-delar. Slipade och avfettade gamla lager. Stål, galvaniserat stål och aluminium.

Applicera 1-15 Washprimer på stora områden eller på hela stålpaneler, galvaniserat stål och aluminium.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



-

KOMPONENTER



1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

TILLSATSER



-

FÖRBEHANDLING AV YTA



Rengör ytan med 1-951 Silicone Remover och torka torrt. Slipa ytan med ett sandpapper med kornstorlek P240-P320. Avlägsna allt slipdamm med hjälp av tryckluft eller slipdammsugare, rengör med 1-951 Silicone Remover och torka torrt.



Maskera hela fordonet för att förhindra risken för oönskad översprejning.

NÄSTA VARV



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series
 MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series

FYSISKA DATA

FYSISKA EGENSKAPER 1-185 1K Primer		
Kemisk Bas	Specialhartser blandat med modifierad epoxi	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Netto vikt (kg/l)	1.014
	Flampunkt	24,5°C / 76,1°F
	Vol. % solid	15,8
	Ekonomi	5 m ² /L/30 µm 205 ft ² /Gal/1,2 mil
	Glans	-
	Färg	-

SKYDD



Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

RENGÖRING



1-051 Gun Cleaner

LAGRINGSTID

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10-30 °C) (oöppnad behållare).

NOTERINGAR



Specifik information för användning i Europa (EU): Denna produkt (användningsklar) är inte överensstämmande med VOC-direktivet. Vi hänvisar till VOC-förordningen (2004/42/EG).