

ALLMÄN INFORMATION

8-149 HS Tinting Surfacers är en tonbar 2K-polyuretan som är enkel att på, för användning med och utan slipning. Den lämpar sig för reparationer och nya detaljer/ED Dopp.

Detta tekniska datablad rör varianten som behöver slipas.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



8-149				HÄRDARE	FÖRTUNNINGSMEDEL
3 : 1	MM 2000 - 2099	3 : 1	MS Hardener	0 - 10 %	Uni Thinner
3 : 1	MM 2000 - 2099	4 : 1	HS Hardener	0 - 10 %	Uni Thinner
3 : 1	1-204	3 : 1	MS Hardener	0 - 10 %	Uni Thinner
4 : 1	MM 3000 - 3046	6 : 1	8-465 BeroThane 3000 Series Hardener	0 - 10 %	Uni Thinner
4 : 1	8-414	6 : 1	HS420 Hardener	0 - 10 %	Uni Thinner
4 : 1	8-714	6 : 1	HS420 Hardener	0 - 10 %	Uni Thinner

Blanda ordentligt efter att ha tillsatt basbeståndsdelen innan du tillsätter härdare och thinner.

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,8	2/29
HE	1,3-1,8	1,8-2,0/26-29

APPLICERING



En till tre beläggningar 60 - 180 µm (2,4 - 7,2 mil)

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



LUFTTORKA 20 °C / 68 °F		PÅSKYNNAD TORKNING (UGNSTORKNING) 60 °C / 140 °F	
Avluftning	5 - 10 minuter	Avluftning	5 - 10 minuter
Dammtorr	20 - 30 minuter	Dammtorr	-
Hanterbar	16 timmar	Hanterbar	20 - 30 minuter
Tejpbar	16 timmar	Tejpbar	20 - 30 minuter
Slipbar	16 timmar	Slipbar	20 - 30 minuter
Polerbar	-	Polerbar	-

SUBSTRAT



8-149 HS Tinting Surfacers ska endast appliceras över välslipat och avfettat grundmålade stål och grundmålade aluminium. Välslipad glasfiber, polyesterfyllmedel, OEM-grundfärg och gamla lacksystem i gott skick. (Använd 1-15 Washprimer för maximal hållbarhet och rostskydd.)

Plastgrundfärg för plastdelar.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



30 minuter

KOMPONENTER



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
 1-204 MS Clear Coat
 8-414 HS420 Clear Coat
 8-714 HS420 Supreme Clear Coat
 47-35 MS Hardener Fast
 47-55 MS Hardener Medium
 47-65 MS Hardener Slow
 8-140 HS Hardener Fast
 8-150 HS Hardener Medium
 8-160 HS Hardener Slow
 8-430 HS420 Hardener Very Fast
 8-440 HS420 Hardener Fast
 8-450 HS420 Hardener Medium
 8-460 HS420 Hardener Slow
 8-465 BeroThane 3000 Series Hardener
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow
 47-91 Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner

TILLSATSER



47-39 2K Elastic

Tillsätt före härdare.

FÖRBEHANDLING AV YTA



Bra förberedelser är av avgörande vikt för att uppnå bästa möjliga resultat. Avlägsna allt slipdamm med hjälp av tryckluft eller slipdammsugare, rengör med 1-951 Silicone Remover och torka torrt. Slutgiltig slipning före applicering med en kornstorlek på P500 eller finare.



Täck hela fordonet med maskeringstejp för att eliminera risken för oönskad översprejning.

NÄSTA VARV



MM 900 - 9999 WaterBase 900 Series
 MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series
 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

FYSISKA DATA

EU REGLER 8-149 HS Tinting Surfacers		
VOC Tal	2004/42/IIIB(c)(540)503	
Produktens underkategori (i enlighet med direktiv 2004/42/EG) och maximalt VOC-innehåll (ISO 11890-1/2) för den färdiga produkten.	IIB/c. Primer - Slipgrund/filler och primer av universaltyp (metallisk). EU:s gränsvärden: 540 g/l. (2007) Denna produkt innehåller maximalt 503 g/l VOC.	
Kemisk Bas	2K Polyuretanprimer	
Fysiska Egenskaper	Viskositet	20 - 22 Dincup 4 / 20°C
	Netto vikt (g/l)	1.418
	Flampunkt	27°C / 80.6°F
	Vol. % solid	46,8
	Ekonomi	8 m ² /L/60 µm 325 ft ² /Gal/2,4 mil
	Glans	-
	Färg	-

SKYDD

Använd lämpligt andningsskydd (vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

<https://sds.de-beer.com>

RENGÖRING

1-051 Gun Cleaner

LAGRINGSTID

Minst två år (under normala förvaringsförhållanden 10–30 °C) (öppnad behållare).

NOTERINGAR

-