

SPOŠNI PODATKI

1-15 Washprimer je temeljni pralni premaz z jedkimi in pasivnimi lastnostmi. Ne nanašajte pod poliestrski razpršilni kit ali na termoplastične TPA premaze. Če niste prepričani o vrsti aluminija, vedno uporabite Washprimer. Ne uporabljajte Washprimer kot trgovinsko temeljno barvo. Nikoli ne postavite nedokončan avtomobil z Washprimerjem v vlažno okolje. Najboljše rezultate boste dosegli, če je svež material zjutraj zmešan in potem popoldne vnešen v stekleno ali plastično posodo.

MEŠALNO RAZMERJE



1 : 1 Washprimer : Trdilec Washprimerja

NASTAVITEV PIŠTOLE



	ŠOBA (MM)	ZRAČNI TLAK (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,5	2/29
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26
Airless / Airmix	0,009"/65"	140-160

NANAŠANJE



1 premaz 10 - 20 µm (0,4-0,8 mil).

ODZRAČEVANJE IN ČAS SUŠENJA



ZRAČNO SUŠENJE		PRISILNO SUŠENJE	
Odzračevanje med nanosi	5 - 10 minute	Odzračevanje med nanosi	-
Suho na otip	10 - 15 minute	Suho na otip	-
Suho za rokovanje	-	Suho za rokovanje	-
Suho za polepitev	-	Suho za polepitev	-
Suha za brušenje	-	Suha za brušenje	-
Suho za poliranje	-	Suho za poliranje	-



PODLAGA



Posušeni stari premazi, jeklo, pocinkano jeklo in večina vrst aluminija.

Opomba: Ne uporabljajte na termoplastičnih (TPA) slojih.

POT LIFE / PRIPRAVLJEN ZA UPORABO PRI 20°C (68°F)



Maks. 480 minut

KOMPONENTE



1-10 Washprimer Hardener

DODATKI



PRIPRAVA PODLAGE



Obrišite površino z 1-951 Silicone Remover in obrišite do suhega s čisto krpo preden izdelek izhlapi P180-P240. Odstranite vse ostanke s stisnjenim zrakom, sesanjem ostankov brušenja in očistite z 1-951 Silicone Remover in obrišite do suhega s čisto krpo preden izdelek izhlapi.



Zaščitite celotno vozilo pred barvno meglo.

NASLEDNJI SLOJ



Vsa 2K polnila, razen epoxy polnilo razen Epoxy Primer.

FIZIČNI PODATKI

PREDPISI EU		
HOS šifra	2004/42/IIIB(c)(780)716	
Podkategorija izdelka (v skladu z direktivo 2004/42 / ES) in največjo vsebnostjo HOS (ISO 11890-1 / 2) izdelka, ki je pripravljen za uporabo.	IIIB / a. Osnovni premaz - Temeljni premaz. Meje vrednosti EU: 850 g / l (2007) Ta izdelek vsebuje največ 716 g / l HOS.	
Kemijska Osnova	Posebne smole, rjavni pigmenti, brez kromatov in blagih topil	
Fizikalne Lastnosti	Viskoznost (RTS)	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Specifična teža (g/l)	0.968
	Plamenišče	16°C / 60,8°F
	Vol. % trdnih snovi	14,6
	Pokravnost	6 m²/L/25 µm 245 ft²/Gal/1 mil
	Sijaj	Mat
	Barva	Bež



DEBEER
REFINISH

1-15
Washprimer

ZAŠČITA



Uporabljajte primerno zaščito za dihalo (*priporočamo uporabo respiratorja s svežim zrakom*).

Za bolj podrobne informacije, prosimo, obiščite naslednjo povezavo za List varnostnih podatkov

<https://sds.de-beer.com>

ČIŠČENJE



1-051 Gun Cleaner

ROK UPORABE

Minimalno 2 leti; (Pod normalnimi pogoji shranjevanja 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (neodprta posoda).

ZAPISKI

