

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

30-49 HS Matting Agent slúži na znižovanie lesku radu MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series. Stupeň lesku závisí od množstva prípravku 30-49 HS Matting Agent pridaného k farbe. Rozsah sa bude líšiť v stupňovitosti pololesklá, saténová lesklá a matná lesklá.

POMER MIEŠANIA



LESK	STUPEŇ LESKU	(HMOTNOSŤ) POMER MIEŠANIA (3000 / 30-49)	(OBJEM) POMER MIEŠANIA (MIX: TUŽIDLO)	OBJEM UNI RIEDIDLA V (%)
Pololesk	60-80	80/20	2 : 1	20%
Saténový lesk	40-60	50/50	3 : 1	20%
Lesk vaječnej škrupiny	30-60	35/65	4 : 1	20%

ZLOŽKY



8-455 HS Matt Clear Coat Hardener
8-129 HS420 Speed Optimiser
1-231 Fade-Out Thinner
47-91 2K Spot Repair Thinner

PRÍSADY



NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,2 - 1,4	2/29
HE (stredotlak)	1,2 - 1,4	2,0 - 2,5 / 29 - 36
Tlaková nádrž	0,85 - 1,1	-
Bez vzduchu/ Vzduchová zmes	0,009" - 0,011"/40"	180 - 200

APLIKÁCIA



2 vrstvy, 30 - 50 µm (1,2-2,0 mil)

Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa druhá vrstva MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series musí aplikovať spolu s prípravkom 30-49 HS Matting Agent. Prvá vrstva MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series sa musí aplikovať podľa bezpečnostného listu.

PRÍPRAVA POVRCHU



Povrch predtým očistíte prípravkom 1-951 Silicone Remover a utrite dosucha. Povrch prebrúste brúsnym papierom P400 alebo jemnejšou brúsnou podložkou. Všetky zvyšky po brúsení odstráňte stlačeným vzduchom, použite vzduchovú brúsku, očistite prípravkom 1-951 Silicone Remover a utrite dosucha.



Maskujte celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.

ĎALŠIA VRSTVA



ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VODU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetránie	-	Odvetránie	-
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	-	Suché na manipuláciu	-
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	-
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	-
Suché na leštenie	-	Suché na leštenie	-

PODKLAD



Prečítajte si bezpečnostný list MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



30 minút

FYZICKÉ ÚDAJE

FYZICKÉ ÚDAJE 30-49 HS Matting Agent		
Chemická báza	Akrylová živica s matovacím činidlom	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	-
	Merná hmotnosť (kg/l)	0,916
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	27°C / 80,6°F
	Obj. % tuhých látok	50,3
	Spotreba	-
	Lesk	-
	Farba	Mliečny

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (*odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu*).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárak bezpečnostných údajov:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

ČISTENIE



1-051 Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ



Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30°C / 50 - 90°F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY

