

## INFORMACJE OGÓLNE

1-204 MS Clear Coat jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku, bardzo łatwym w użyciu. Może być zarówno suszony na powietrzu jaki i w sposób wymuszony.

## PROPORCJE MIESZANIA



2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner

**W razie potrzeby używając Uni Thinner.**

## USTAWIANIE PISTOLETU



|                                                            | DYSZA (MM) | CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI) |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| HVLP                                                       | 1,3-1,4    | 2/29                            |
| HE                                                         | 1,2-1,4    | 1,8-2,0/26-29                   |
| Bezpowietrzny<br>Airless / Mieszanica<br>powietrzna Airmix | 0,85-1,2   | 3,5-4,5/51-65                   |

## NAKLADANIE



2 warstwy 50-60 µm (2,0-2,4 ml)

## CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



| SUSZENIE NA POWIETRZU<br>20°C / 68°F |               | WYMUSZONE<br>SUSZENIE<br>60°C / 140°F |                |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| Odparowanie                          | 5 - 10 minut  | Odparowanie                           | 5 - 10 minut   |
| Suchy dla kurzu                      | 20 - 30 minut | Suchy dla kurzu                       | -              |
| Suchy w dotyku                       | 8 godzin      | Suchy w dotyku                        | 25 - 35 minut  |
| Suchy dla taśmy                      | -             | Suchy dla taśmy                       | Po schłodzeniu |
| Suchy do szlifowania                 | -             | Suchy do szlifowania                  | Po schłodzeniu |
| Suchy do polerowania                 | 8 godzin      | Suchy do polerowania                  | Po schłodzeniu |



## PODŁOŻA



MM 900 - 9999 WaterBase 900<sup>®</sup> Series i MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Zmatowane i odtłuszczone stare powłoki lakierów w dobrym stanie.

**Warstwa bazowa powinna być kompletnie sucha.**

## ŻYWIOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)



120-240 Minut

## SUSZENIE ZA POMOCĄ PODCZERWIENI



| PO PEŁNYM WYSCHNIĘCIU PRZY WŁAŚCIWEJ ODLEGŁOŚCI |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Suszenie potowiczne                             | 4 min. 50°C  |
| Suszenie pełne                                  | 10 min. 65°C |
| Zobacz informacje od producenta urządzenia IR   |              |

## SKŁADNIKI



47-55 MS Hardener Medium  
 47-35 MS Hardener Fast  
 47-65 MS Hardener Slow  
 1-141 Uni Thinner Fast  
 1-151 Uni Thinner Medium  
 1-161 Uni Thinner Slow  
 47-91 Spot Repair Thinner  
 1-231 Fade-Out Thinner

## DODATKI



47-39 2K Elastic  
 1-060 2K Structure Coat Fine  
 1-065 2K Structure Coat Coarse

**Dodaj przed utwardzaczem.**

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



**Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.**



## NASTĘPNA WARSTWA



## DANE FIZYCZNE

| Dane fizyczne 1-204 MS Clear Coat |                                      |                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Baza chemiczna                    | Wykończenie poliuretanowe 2K         |                                                                 |
|                                   | Lepkość (RTS)                        | 17 - 18 Dincup 4 / 20°C                                         |
|                                   | Ciepota właściwa (kg/l)              | 0.981                                                           |
|                                   | Temperatura zapłonu tygiel zamknięty | 29°C / 84,2°F                                                   |
|                                   | Obj. % cząstek stałych               | 36.9                                                            |
|                                   | Wydajność                            | 7.4 m <sup>2</sup> /L/50 µm<br>300 ft <sup>2</sup> /Gal/1.2 mil |
|                                   | Połysk                               | Wysoki połysk                                                   |
|                                   | Kolor                                | -                                                               |

## OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (*zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza*).

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć poniższy link do arkusza kart charakterystyki:

<https://sds.de-beer.com>

## CZYSZCZENIE



1-051 Gun Cleaner

## PRZECZYSZCZANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Minimalny okres: 2 lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

## UWAGI



Szczegółowe informacje dotyczące stosowania w Europie (EU): Ten produkt (gotowy do użycia) nie jest zgodny z przepisami VOC/LZO. Więcej informacji w dyrektywie VOC (2004/42/WE).