

INFORMACJE OGÓLNE

8-104 HS Clear Coat jest lakierem bezbarwnym HS o wysokim połysku, bardzo łatwym w użyciu. Doskonałe własności schnięcia na powietrzu oraz schnięcia wymuszonego. Po utwardzeniu łatwo polerowany.

PROPORCJE MIESZANIA



2 : 1 Clear Coat : HS Hardener + 0 - 5% Uni Thinner

USTAWIANIE PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

NAKLADANIE



1 1/2 - 2 warstwy 50-60 µm (2,0-2,4 ml)

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	5 - 10 minut	Odparowanie	5 - 10 minut
Suchy dla kurzu	20 - 30 minut	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	5 - 12 godzin	Suchy w dotyku	20 - 40 minut
Suchy dla taśmy	-	Suchy dla taśmy	Po schłodzeniu
Suchy do szlifowania	-	Suchy do szlifowania	Po schłodzeniu
Suchy do polerowania	5 - 12 godzin	Suchy do polerowania	Po schłodzeniu

PODŁOŻA



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series i MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Zmatowane i odtłuszczone stare powłoki lakieru.

Warstwa bazowa powinna być kompletnie sucha.

ŻYWIOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)



60-120 Minut

SKŁADNIKI



8-130 HS Hardener Very Fast
 8-140 HS Hardener Fast
 8-150 HS Hardener Medium
 8-160 HS Hardener Slow
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow

DODATKI



47-39 2K Elastic
 1-060 2K Structure Coat Fine
 1-065 2K Structure Coat Coarse

Dodaj przed utwardzaczem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.



NASTĘPNA WARSTWA



DANE FIZYCZNE

Dane fizyczne 8-104 HS Clear Coat		
Baza chemiczna	Wykończenie poliuretanowe 2K	
Właściwości fizyczne	Lepkość (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Cieężar właściwy (kg/l)	1
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	30°C / 86°F
	Obj. % cząstek stałych	42,8
	Wydajność	8,6 m²/L / 50 µm 350 ft²/Gal / 2 mil
	Połysk	Wysoki połysk
	Kolor	-

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (*zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza*).

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć poniższy link do arkusza kart charakterystyki:

<https://sds.de-beer.com>

CZYSZCZENIE



1-051 Gun Cleaner

PRZECZYSZCZANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Minimalny okres: 2 lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

UWAGI



Szczegółowe informacje dotyczące stosowania w Europie (EU): Ten produkt (gotowy do użycia) nie jest zgodny z przepisami VOC/LZO. Więcej informacji w dyrektywie VOC (2004/42/WE).