

INFORMACJE OGÓLNE

8-214 HS Scratch Resistant Clear to zgodny z normą VOC odporny na zarysowania lakier bezbarwny mniej podatny na zarysowania spowodowane szczotkami w myjni samochodowej. Ten produkt jest lekko zamglony w puszcze, łatwy do stosowania i daje wykończenie o wysokim połysku. 8-214 HS Scratch Resistant Clear przeznaczony jest do wykończenia powłok bazowych MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series i MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series. Odpowiedni dla samochodów osobowych.

PROPORCJE MIESZANIA



2 : 1 Clear Coat : HS Hardener + 0 - 5% Thinner

USTAWIANIE PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

NAKŁADANIE



1 1/2 - 2 warstwy 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	-	Odparowanie	5 - 10 minut
Suchy dla kurzu	-	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	-	Suchy w dotyku	20 - 40 minut
Suchy dla taśmy	-	Suchy dla taśmy	Po schłodzeniu
Suchy do szlifowania	-	Suchy do szlifowania	Po schłodzeniu
Suchy do polerowania	-	Suchy do polerowania	Po schłodzeniu

PODŁOŻA



MM 900 - 9999 WaterBase 900* Series i MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Zmatowane i odtłuszczone stare powłoki lakieru.

Warstwa bazowa powinna być kompletnie sucha.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)



60 - 120 minut

SKŁADNIKI



8-140 HS Hardener Fast
 8-150 HS Hardener Medium
 8-160 HS Hardener Slow
 1-141 Uni Thinner Fast
 1-151 Uni Thinner Medium
 1-161 Uni Thinner Slow
 1-171 Uni Thinner Very Slow
 47-91 Spot Repair Thinner
 1-231 Fade-Out Thinner

DODATKI



47-39 2K Elastic
 1-060 2K Structure Coat Fine
 1-065 2K Structure Coat Coarse

Dodaj przed utwardzaczem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.



NASTĘPNA WARSTWA



DANE FIZYCZNE

PRZEPISY UNIJNE		
Kod VOC	2004/42/IIIB(e)(840)535	
Podkategoria produktu (zgodnie z dyrektywą 2004/42/EC) i maksymalna zawartość VOC (lotnych związków organicznych) (ISO 11890-1/2) w produkcie gotowym do użycia	IIB/e. Specjalne wykończenia - wszystkie rodzaje. Wartości graniczne UE: 840 g/L (2007). Produkt ten zawiera maksymalnie 535 g/L VOC.	
Baza chemiczna	Wykończenie poliuretanowe 2K	
Właściwości fizyczne	Lepkość (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Ciepota właściwa (kg/L)	1
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	30°C / 86°F
	Obj. % cząstek stałych	42,8
	Wydajność	8,6 m²/L/50 µm 350 ft²/Gal/2 mil
	Połysk	-
	Kolor	-

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (*zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza*).

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć poniższy link do arkusza kart charakterystyki:

<https://sds.de-beer.com>

CZYSZCZENIE



1-051 Gun Cleaner

PRZECZYSZCZANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Minimalny okres: 2 lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowanie).

UWAGI

