



INFORMAȚII GENERALE

1-204 MS Clear Coat este un produs de finisare transparent, foarte lucios, care este foarte ușor de utilizat. Se poate usca atât în aer liber cât și forțat.

PROPORȚIA DE AMESTEC



2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner

Dacă este necesar, subțiați cu diluant Uni Thinner

REGLAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



	DUZĂ (MM)	PRESIUNE AER (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,4	2/29
HE (eficiență ridicată)	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Rezervor de presiune	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

APLICARE



2 straturi 50-60 μm (2,0-2,4 mil.)

VENTILARE INTERMEDIARĂ ȘI TIMPI DE USCARE



	USCARE NATURALĂ		USCARE FORȚATĂ	
Ventilare intermediară	5 - 10 minute	Ventilare intermediară	5 - 10 minute	
Desprăfuire	20 - 30 minute	Desprăfuire	-	
Uscare pentru manipulare	8 ore	Uscare pentru manipulare	25 - 35 minute	
Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	-	Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	După răcire	
Uscare pentru șlefuire	-	Uscare pentru șlefuire	După răcire	
Uscare pentru polișare	8 ore	Uscare pentru polișare	După răcire	



SUBSTRATURI



MM 900 - 9999 WaterBase 900[®] Series și MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Stratul vopsea de bază trebuie să fie complet uscat

Stratul de vopsea de baza trebuie sa fie complet uscat

TIMP DE UTILIZARE A AMESTECULUI LA 20°C (68°F)



120-240 minute

COMPONENTE



47-35 MS Hardener Fast
47-55 MS Hardener Medium
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ADITIVI



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine 1-065
2K Structure Coat Coarse

Se va adauga inaintea intaritorului (catalizator)

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI



-
Vehicolul va fi izolat complet cu folie pentru a evita gazarile accidentale.



STRATUL URMĂTOR



-

DATE CONCRETE

DATE CONCRETE 1-204 MS Clear Coat		
Bază Chimică	Produs de finisare poliuretanic 2K	
Proprietăți Fizice	Vâscozitate (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Greutate specifică (g/l)	0.981
	Punct de aprindere	29°C / 84,2°F
	Vol. % Solid	36,9
	Economie	7,4 m ² /L/50 μm 300 ft ² /Gal/1,2 mil.
	Strălucire	Luciu Superior
	Culoare	-



DEBEER
REFINISH

1-204
MS Clear Coat

MĂSURI DE PROTECȚIE



Utilizați echipament de protecție a cailor respiratorii (*recomandăm utilizarea mastilor de vopsire cu sursa de aer proaspăt*).

Pentru informații detaliate, vizitați următorul link către Fișa privind siguranța datelor:

<https://sds.de-beer.com>

CURĂȚAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



1-051 Gun Cleaner

TERMEN DE VALABILITATE

Minimum 2 ani (în condiții normale de depozitate)
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (cutie nedesfacută).

NOTE



Informații specifice pentru utilizarea în UE:
acest produs (gata de utilizare) nu este
Conformitate cu reglementările COV . Se va face
referință la declarația COV (2004/42/EC).