

OBEČNÉ INFORMACE

Prospray Intermix EBB-20 Engine Bay Binder je skvělý jako barevný podkladový lak s použitím tonerů Intermix. Prospray Intermix EBB-20 Engine Bay Binder je skvělý pro vyplnění drobných škrábanců a vyschne na pololesklý lesk. Použití EBB-20 Engine Bay Binder při aplikaci mokré na mokré je skvělé pro snížení spotřeby vrchního laku se správným barevným podkladovým lakem.

SMĚŠOVACÍ POMĚR

3 : 1 M.S. Aktivátor + 25% 2K H.S. Ředidlo



	TUŽIDLO	MALÁ OPRAVA	STŘEDNÍ OPRAVA	VELKÁ (ROZSAHLÁ) OPRAVA
20°C - 25°C (68°F - 77°F)	ICA 800		√	√
	ICA 801	√	√	
	ICA 802	√		
25°C - 30°C (77°F - 86°F)	ICA 800	√	√	√
	ICA 801	√		
	ICA 802			
>30°C (86°F)	ICA 800	√	√	√
	ICA 801			
	ICA 802			

Použijte odpovídající ředidla.

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2/29

APLIKACE



1 vrstva 25-35 µm (1-1,5 mil)

Naneste středně mokrou vrstvu. Před použitím vrchního laku nechte odtékat 5-10 minut.

ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F		NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F	
Odtěkání	-	Odtěkání	-
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché pro manipulaci	-	Suché pro manipulaci	-
Suché pro použití pásky	-	Suché pro použití pásky	-
Suché pro broušení	-	Suché pro broušení	-
Suché pro leštění	-	Suché pro leštění	-

PODKLADY



A-700 2K H.S. Extra Build / Easy Sand Primer Surfacer - Grey, A-702 2K H.S. Extra Build / Easy Sand Primer Surfacer - White bílý, A-704 2K H.S. Extra Build / Easy Sand Primer Surfacer - Black, A-514 Chromate Free Etch Primer, broušené OEM povrchové úpravy v dobrém stavu a broušený lak nanosený katarfórezou.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI PŘI 20°C (68°F)



60 minut

SLOŽKY



ICA-800 M.S. Slow Activator
ICA-801 M.S. Normal Activator
ICA-802 M.S. Express Activator
A-118 2K Universal Medium Thinner
A-119 2K Universal Fast Thinner
ICR-1692 2K H.S. Fast Thinner
ICR-1693 2K H.S. Medium Thinner
ICR-1694 2K H.S. Slow Thinner

Volitelné plnobarevné tonery Intermix

PŘÍSADY



P-2020 Plasticising Additive
Přidejte před aktivátorem.

PŘÍPRAVA POVRCHU



Konečné broušení pomocí P320-P500. Očistěte oblast pomocí W820 Antistatic Degreaser a oťete důkladně do sucha.



Jakékoli holé kovové oblasti by měly být opatřeny vrstvou A-514 Chromate Free Etch Primer, aby byla zajištěna správná přilnavost a ochrana proti korozi. Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí rozstřík.

NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



Prospray intermix Single Stage
Prospray intermix Basecoat

Naneste vrchní lak do jedné hodiny po aktivaci pro použití mokré na mokré. Při době delší než jedna hodina nechte uschnout přes noc nebo nuceným schnutím. Sealer je třeba před aplikací vrchního laku obrousit pomocí P800.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI



FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI EBB-20 ENGINE BAY BINDER			
Chemický základ	2K Polyuretanový nátěr		
Fyzikální vlastnosti	Viskozita (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C	
	Měrná hmotnost (kg/l)	1.276	
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	25°C / 77°F	
	Objem pevných látek (%)	38	
		Vydatnost	13m ² /L/30 µm 525 ft ² /qt/1,2 mil
	Lesk	-	
	Barva	Bílý	

OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (**doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu**).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu na odkazu:

sds.prosprayfinishes.com

ČIŠTĚNÍ



Po použití očistěte vybavení čisticím ředidlem.

Ředidlo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

SKLADOVATELNOST



Minimálně 2 roky; (za normálních skladovacích podmínek 10 - 30 °C) (v neotevřené nádobě).

POZNÁMKY

