

INFORMACJE OGÓLNE

PSC-7000 Universal Clear jest uniwersalnym dwuskładnikowym akrylowym lakierem bezbarwnym o wysokim połysku i jakości. Zapewnia doskonałą kombinację połysku i wyrównania z wysoką produktywnością. PSC-7000 Universal Clear jest bezbarwną powłoką wysokiej jakości do wykończeń ogólnych, miejscowych i panelowych. Ta bezbarwna powłoka została opracowana dla wyjątkowej jakości aplikacji w wielu środowiskach i jest odporna na kurczenie i płowienie. PSC-7000 Universal Clear może być poddawana suszeniu mechanicznemu lub na powietrzu. Zaawansowane filtry i absorbery UV gwarantują, że ten lakier bezbarwny o wysokim połysku zachowuje swoje piękno przez długi czas.

PROPORCJE MIESZANIA



3 : 1 M.S. Activator + 0 - 10% Thinner

	UTWARDZACZ	MAŁA NAPRAWA	ŚREDNIA NAPRAWA	DUŻA NAPRAWA
20°C - 25°C (68°F - 77°F)	ICA 800			✓
	ICA 801	✓	✓	
	ICA 802	✓		
25°C - 30°C (77°F - 86°F)	ICA 800	✓	✓	✓
	ICA 801	✓	✓	
	ICA 802			
>30°C (86°F)	ICA 800	✓	✓	✓
	ICA 801	✓		
	ICA 802			


Używaj odpowiednich rozcieńczalników.

USTAWIANIE PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2/29

NAKLADANIE



2-3 warstwy 40-50 µm (1,8-2 mil)

Nanosić średnio mokre warstwy. Pozostawić na 5-10 minutowe odparowanie. ICR-1401 Fade Out Thinner; może być użyty do cieniowania krawędzi bezbarwnej powłoki (lakieru bezbarwnego).

1. Do gotowego do użycia lakieru dodać maksymalnie 100 części objętościowo ICR-1401 Fade Out Thinner.

2. Nanieść 1 warstwę na krawędź zaaplikowanego lakieru, cieniuąc do wciąż nienaruszonego istniejącego wykończenia.

3. Pozostawić na 2-5 minutowe odparowanie po zakończeniu cieniowania.

4. Użyć czystego ICR-1401 Fade Out Thinner do rozpuszczenia krawędzi cieniowanych, wykonać natrysk jednej cienkiej powłoki.

5. Pozostawić na 15 sekundowe odparowanie rozpuszczalnika i nanieść jedną końcową cienką warstwę.

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	5 - 10 minut	Odparowanie	5 - 10 minut
Suchy dla kurzu	15 - 20 minut	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	4 godziny	Suchy w dotyku	20 - 30 minut
Suchy dla taśmy	4 godziny	Suchy dla taśmy	20 - 30 minut
Suchy do szlifowania	-	Suchy do szlifowania	-
Suchy do polerowania	4 godziny	Suchy do polerowania	20 - 30 minut

SKŁADNIKI



ICA-800 M.S. Slow Activator
ICA-801 M.S. Normal Activator
ICA-802 M.S. Express Activator
ICR-1692 2K H.S. Fast Thinner
ICR-1693 2K H.S. Medium Thinner
ICR-1694 2K H.S. Slow Thinner
A-118 2K Universal Medium Thinner
A-119 2K Universal Fast Thinner
ICR-1401 Fade Out Thinner

PODŁOŻA



Prospray intermix Basecoat, R-6028 Basecoat Blender i zmatowane powłoki OEM w dobrym stanie.

ŻYWIOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)



60-120 minut

DODATKI



P-2020 Plasticising Additive

Dodać przed aktywatorem.

Dla elastycznych powierzchni wykonanych z plastiku dodać w proporcji mieszanka 5 części lakieru bezbarwnego i jednej części P-2020.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



- Zamaskować cały pojazd, aby uniknąć niepożądanego zapylenia.



NASTĘPNA WARSTWA



DANE FIZYCZNE



DANE FIZYCZNE		
Baza chemiczna	Wykończenie poliuretanowe 2K	
Właściwości fizyczne	Lepkość (RTS)	15 - 16 Dincup 4 / 20°C
	Ciężar właściwy (g/l)	0,956
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	-3°C / 37°F
	Obj. % cząstek stałych	34
	Wydajność	7m²/L/50 µm
		285 ft²/qt/2,0 mil
	Połysk	Wysoki połysk
	Kolor	-

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (**zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza**).

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć następujące łącze do Arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa:

sds.prospray.eu

CZYSZCZENIE



Po użyciu oczyścić sprzęt za pomocą rozpuszczalnika czyszczącego.

Rozpuszczalnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA (LATA)



Minimalny okres dwa lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowanie)

UWAGI



Polerowanie nie jest zwykle wymagane, gdyż bezbarwne powłoki mają wykończenie o wysokim połysku. Jeśli jednak wtrącenia pyłu powstaną podczas stosowania, należy zmatować powierzchnię papierem 1500 lub drobniejszymi i wypolerować w zależności od potrzeb po pełnym utwardzeniu wykończenia (przez noc).

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania w Europie (EU): Ten produkt (gotowy do użycia) nie jest zgodny z przepisami VOC/LZO. Więcej informacji w dyrektywie VOC (2004/42/WE).