

INFORMATII GENERALE

A-514 Chromate Free Etch Primer nu conține cromati și oferă proprietăți decapante și anticorozive excelente mai multor substraturi din metal, inclusiv aluminul, oțelul zincat și oțelul.

PROPORTIA DE AMESTEC



1: 1 A-516 Etch Primer Activator

REGLAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



	DUZĂ (MM)	PRESIUNE AER (BAR/PSI)
HVLP	1,4-1,8	2/29
HE (eficiență ridicată)	1,4-1,8	2/29

APLICARE



1-2 straturi 20-30 m (0,8-1,2 mil.)

VENTILARE INTERMEDIARA SI TIMP DE USCARE



	USCARE NATURALĂ 20°C / 68°F	USCARE FORȚATĂ 60°C / 140°F
Ventilare intermediară	5 - 10 minute	Ventilare intermediară -
Desprăfuire	30 minute	Desprăfuire -
Uscare pentru manipulare	-	Uscare pentru manipulare -
Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	-	Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare -
Uscare pentru șlefuire	-	Uscare pentru șlefuire -
Uscare pentru polișare	-	Uscare pentru polișare -

SUBSTRATURI



Grund OEM (e-coat), majoritatea tipurilor de aluminiu, chituri poliesterice, finisaje existente în stare bună, oțel zincat și oțel.

TIMP DE UTILIZARE A AMESTECULUI LA 20°C (68°F)



24 ore

COMPONENTE



A-516 Etch Primer Activator

ADITIVI



PREGATIREA SUPRAFETEI



Curățați în prealabil suprafața cu W820 Antistatic Degreaser, folosind un șervețel umed și unul uscat. Șlefuiți suprafața cu grit abraziv P180 - P240. Înlăturați toate reziduurile de șlefuire cu aspiratorul pentru mașina de șlefuit și curățați cu un șervețel umed cu W820 Antistatic Degreaser și unul uscat.



Nu aplicați Prospray Prospray intermix Single Stage și Prospray intermix Basecoat direct peste A-514 Chromate Free Etch Primer. Nu acoperiți A-514 Chromate Free Etch Primer cu grund epoxidic.

STRATUL URMATOR



Toate Prospray 2K Primers/Surfacers.

DATE CONCRETE



DATE CONCRETE		
Bază Chimică	Primer poliuretanic 2K	
Proprietăți Fizice	Vâscozitate (RTS)	15 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Greutate specifică (kg/l)	0,913
	Punct de aprindere	13°C / 55°F
	Vol. % Solid	8,5
	Economie	8,5m²/L/10 µm 345 ft²/qt/0,4 mil
	Strălucire	-
	Culoare	-

MASURI DE PROTECTIE



Utilizati echipament de protectie a cailor respiratorii (**recomandam utilizarea mastilor de vopsire cu sursa de aer proaspat**).

Pentru informații detaliate, vizitați următorul link către Fișa privind siguranța datelor:

sds.prospray.eu

CURATAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



Curățați echipamentul după utilizare cu un solvent de curățare.

Eliminați solventul în conformitate cu reglementările locale.

TERMEN DE VALABILITATE



Minimum 2 ani (in conditii normale de depozitate) 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (cutie nedesfacuta).

NOTE

