

OBECE INFORMACE

SP4501 HS Clear Coat 2:1 je povrchový HS lak s vysokým leskem, jehož použití je velmi snadné. Vynikající schnoucí vlastnosti jak při schnutí na vzduchu, tak při nuceném schnutí. Po ošetření snadno leštitelný.

SMĚŠOVACÍ POMĚR



2 : 1 Čirý lak: HS Aktivátor + 0 - 5% Ředidlo

NASTAVENÍ PISTOLE



	TRYSKA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

APLIKACE



1,5 a 2 vrstvy 50-60 µm (2,0-2,4 mil).

ODTĚKÁNÍ A ČAS SCHNUTÍ



SCHNUTÍ NA VZDUCHU 20°C / 68°F		NUCENÉ SUŠENÍ 60°C / 140°F	
Odtěkání	5 - 10 minut	Odtěkání	5 - 10 minut
Suché proti prachu	20 - 30 minut	Suché proti prachu	-
Suché pro manipulaci	5 - 12 hodin	Suché pro manipulaci	20 - 40 minut
Suché pro použití pásky	-	Suché pro použití pásky	-
Suché pro broušení	-	Suché pro broušení	-
Suché pro leštění	5 - 12 hodin	Suché pro leštění	20 - 40 minut

PODKLADY



Základní nátěry na bázi ředitelné vodou i rozpouštědly. Obroušené a odmaštěné staré vrstvy.

Podklad by měl být zcela suchý.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI 20°C / 68°F



60 - 120 Minut

SLOŽKY



SP2515 HS Hardener Ultra Fast
SP2511 HS Hardener Fast
SP2501 HS Hardener Medium
SP2521 HS Hardener Slow
SP3099 Thinner Fast
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow

PŘÍSADE



PŘÍPRAVA POVRCHU



Maskujte celé vozidlo, abyste eliminovali nežádoucí postřík.



NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVA



Chemický základ	Transparentní polyuretanový lak na bázi vysoce odolných hydroxyakrylátových pryskyřic	
Fyzikální vlastnosti	Viskozita	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Hustota (g/l)	1
	Bod vznícení v uzavřené nádobě	28°C / 82,4°F
	Objem pevných látek (%)	42,8
	Úsporné	8,6 m²/L/50 µm 349 ft²/Gal/ 2mil
	Lesk	Vysoký lesk
	Barva	-

OCHRANA



Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučujeme používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu).

ČIŠTĚNÍ



Čistič pistolí

SKLADOVATELNOST

Minimálně dva roky; (Za normálních skladovacích podmínek 10°C - 30°C) (v neotevřené nádobě).



POZNÁMKY

SPECIFICKÉ INFORMACE PRO POUŽITÍ V EVROPĚ (EU):
TENTO VÝROBEK (RFÚ - PŘÍPRAVEN K POUŽITÍ) NENÍ V
SOULADU S VOC. PROSTUDUJTE SI PROSÍM
PROHLÁŠENÍ VOC (2004/42 / EC).