

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SP4502 HS Anti scratch Clear 2:1 je číry lak odolný voči poškrabaniu, ktorý je kompatibilný s VOC a ktorý je menej citlivý na poškrabanie spôsobené kefami pri umývaní vozidiel. Tento výrobok je mierne zakalený, ľahko použiteľný a vyznačuje sa vysokým leskom povrchu.

POMER MIEŠANIA



2 : 1 Číry lak : HS tužidlo + 0 - 5 % riedidlo

NASTAVENIE PIŠTOLE



	DÝŽA (MM)	TLAK VZDUCHU (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE (stredotlak)	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

APLIKÁCIA



1½-2 vrstvy, 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

ODVETRANIE A ČAS SUŠENIA



SUŠENIE NA VDUCHU 20°C / 68°F		VYNÚTENÉ SUŠENIE 60°C / 140°F	
Odvetranie	-	Odvetranie	5 - 10 minút
Bez prachu	-	Bez prachu	-
Suché na manipuláciu	-	Suché na manipuláciu	20 - 40 minút
Suché na olepenie	-	Suché na olepenie	Po ochladení
Suché na brúsenie	-	Suché na brúsenie	Po ochladení
Suché na leštenie	-	Suché na leštenie	Po ochladení

PODKLAD



Water Basecoat a Solvent Basecoat Nanosené opieskovaním a odmastené staré vrstvy.

Základná farba by mala byť úplne suchá.

DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C



60 - 120 minút

ZLOŽKY



SP2515 HS Hardener Ultra Fast
SP2511 HS Hardener Fast
SP2501 HS Hardener Medium
SP2521 HS Hardener Slow
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow

PRÍSADY



PRÍPRAVA POVRCHU



Maskovať celé vozidlo, aby sa eliminovalo nežiaduce nadmerné rozprašovanie.

ĎALŠIA VRSTVA



FYZIKÉ ÚDAJE

PREDPISY EÚ		
Kód VOC	2004/42/IIIB(e)(840)535	
Subkategória výrobku (podľa smernice č. 2004/42/EC) a max. obsah VOC (ISO 11890-1/2) na použitie pripraveného výrobku.	IIIB/e. Špeciálne povrchové úpravy - Všetky typy. Medzné hodnoty EÚ: 840 g/l (2007). Tento výrobok má maximálny obsah 535 g/l VOC.	
Chemická báza	2K polyuretánový vrchný náter	
Fyzikálne vlastnosti	Viskozita (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Merná hmotnosť (g/l)	1
	Bod vznietenia, uzavretá nádoba	30°C / 86°F
	Obj. % tuhých látok	42,8
	Spotreba	8,6 m²/L/50 µm 350 ft²/Gal/2 mil
	Lesk	-
	Farba	-

OCHRANA



Používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest (odporúčame používať respirátor na prísun čerstvého vzduchu).

Podrobnejšie informácie nájdete prostredníctvom tohto odkazu na hárok bezpečnostných údajov:

<https://www.spralac.com>

ČISTENIE



Gun Cleaner

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 2 roky; (za normálnych skladovacích podmienok 10 - 30 °C/50 - 90 °F) (neotvorený kontajner).

POZNÁMKY



-