

INFORMACJE OGÓLNE

SP4699 MS Clear Coat High Gloss 2:1 jest lakierem bezbarwnym o wysokim połysku, bardzo łatwym w użyciu. Może być suszony na powietrzu, jak i w sposób wymuszony.

PROPORCJE MIESZANIA



2 : 1 lakier bezbarwny: Utwardzacz MS
+ 0 - 10% rozcieńczalnik

REGULACJA PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,3-1,4	Patrz informacje producenta
HE	1,2-1,4	Patrz informacje producenta
Zbiornik ciśnieniowy	0,85-1,2	4,0-5,0

NAKŁADANIE



2 warstwy 50-60 µm (2,0-2,4 ml).

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	10 minut	Odparowanie	10 minut
Suchy dla kurzu	20 - 30 minut	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	8 godziny	Suchy w dotyku	25 - 35 minut
Suchy dla taśmy	-	Suchy dla taśmy	-
Suchy do szlifowania	-	Suchy do szlifowania	-
Suchy do pole- rowania	8 godziny	Suchy do pole- rowania	25 - 35 minut

PODŁOŻA



Konwencjonalne lakiery bazowe. Zmatowane i od-
tłuszczone stare powłoki lakieru.

Warstwa bazowa powinna być kompletnie sucha.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI PRZY 20°C / 68°F



2 - 4 Godziny

SKŁADNIKI



SP2198 MS Hardener Medium
SP2098 MS Hardener Fast
SP2298 MS Hardener Slow
SP3099 Thinner Fast
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow

DODATKI



-

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować
niepożądane zapylenie.



NASTĘPNA WARSTWA



-

Baza chemiczna	Poliuretanowy lakier bezbarwny opracowany na bazie wysoko odpornych żywic hydroksy-akrylowych.	
Właściwości fizyczne	Mieszanaka gotowa do natrysku	17- 18 Dincup 4 / 20°C
	Ciężar właściwy (g/l)	0,981
	Temperatura zapłonu	29°C / 84,2°F
	Tygiel zamknięty	
	Obj.% części stałych	36,9
	Grubość powłoki	7,4 m ² /L/50 µm 300 ft ² /Gal/ 2mil
	Połysk	Wysoki połysk
	Kolor	-

OCHRONA

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zaleca się stosowanie respiratora z doprowadzeniem świeżego powietrza).

CZYSZCZENIE

Środek do czyszczenia pistoletu lakierniczego

PRZECHOWYWANIE /**CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA (LATA)**

Minimalny okres dwa lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

**UWAGI**

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA W EUROPIE (EU): TEN PRODUKT (GOTOWY DO UŻYCIA) NIE JEST ZGODNY Z PRZEPISAMI VOC/LZO. WIĘCEJ INFORMACJI W DYREKTYWIE VOC (2004/42/WE).