SP5199
HS Primer Grey 5:1

INFORMACJE OGÓLNE

SP5199 HS Primer Grey 5 : 1 to 2-składnikowy podkład gruntująco-wypełniający o wysokiej zawartości cząstek stałych. Bardzo łatwo się obrabia i jest idealnym podłożem do obecnych zestawów samochodowych. Produkt jest tiksotropowy, łatwo mieszalny.

PROPORCJE MIESZANIA

Podkład : Utwardzacz : Rozcieńczalnik 5 : 1 + 0 - 5% Rozcieńczalnik

REGULACJA PISTOLETU

	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,4-1,6	Patrz informacje producenta
HE	1,4-1,6	Patrz informacje producenta
Bezpowietrzny/ mieszanka powietrzna	0,009-0,0011"/40°	-

NAKŁADANIE

2 - 4 Powłoka 60-180 µm (2,4-7,2 ml).

Zaleca się nałożenie trzech warstw podczas stosowania utwardzaczy 2K, aby uzyskać optymalne rezultaty.

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA

SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	5 - 10 minut	Odparowanie	5 - 10 minut
Suchy dla kurzu	20 - 30 minut	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	4 godziny	Suchy w dotyku	20 - 30 minut
Suchy dla taśmy	4 godziny	Suchy dla taśmy	20 - 30 minut
Suchy do szlifowania	4 godziny	Suchy do szlifowania	20 - 30 minut
Suchy do polerowania	-	Suchy do polerowania	-

PODŁOŻA

Czysta stal (nielakierowana). Sezonowane elementy stali ocynkowanej. Zmatowane i odtłuszczone stare powłoki lakieru.

Uwaga: Nie stosować na aluminium.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI PRZY 20°C / 68°F

30 Minut

SKŁADNIKI

SP2019 2K Hardener Air Dry
SP2299 2K Hardener Very Fast
SP2198 MS Hardener Medium
SP2098 MS Hardener Fast
SP3199 Thinner Medium
SP3299 Thinner Slow
SP3099 Thinner Fast

DODATKI

-

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyścić wstępnie powierzchnię przy użyciu produktu SP6499 Silicone Remover oraz wytrzeć do sucha. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P240-P320. Usunąć resztki po szlifowaniu sprężonym powietrzem, odkurzaczem przemysłowym, wyczyścić za pomocą SP6499 Silicone Remover i wytrzeć do sucha.

Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.

NASTĘPNA WARSTWA

-

PRZEPISY UNIJNE

Kod LZO		2004/42/IIB(c)(540)540
Podkategoria produktu (zgodnie z dyrektywą 2004/42/UE) i maksymalna zawartość lotnych związków organicznych (ISO 11890-1/2) produktu gotowego do użycia.		IIB/c. Podkład - wypełniacz i podkład ogólny (do metalu) Wartości graniczne UE: 540 g/l (2007) Produkt ten zawiera maksymalnie 540 g/l VOC
Baza chemiczna	Poliuretanowy podkład opracowany na bazie kombinacji żywic hydroksy-akrylowych.	
Właściwości fizyczne	Mieszanka gotowa do natrysku	-
	Ciężar właściwy (kg/l)	1,334
	Temperatura zapłonu Tygiel zamknięty	24°C (75.2°F)
	Obj.% części stałych	42,4
	Teoretyczna wydajność Mieszanka gotowa do natrysku	7 m²/L/60 µm
		290 ft²/Gal/ 2,4mil
	Połysk	Mat
	Kolor	Szary

Dane w tej Karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2025 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Revision Date: July 2025

SP5199
HS Primer Grey 5:1

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zaleca się stosowanie respiratora z doprowadzeniem świeżego powietrza).

CZYSZCZENIE



Środek do czyszczenia pistoletu lakierniczego

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA (LATA)

Minimalny okres dwa lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

UWAGI



Dane w tej Karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2025 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Revision Date: July 2025